

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Granit
Produs: Dale modulare din piatră naturală pentru placări
Denumire tradițională: Granit Mat / Lucios
Descriere petrografică: Granodiorite
Culoare caracteristică: Gri
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Dale pentru pardoseli și scări, utilizări interior și exterior
3. Fabricant: ALFARIDA TRADING
19, OKASHA ST., DOKKI, GIZA - EGYPT
4. Reprezentant autorizat:
S.C. PREMIER COM SRL, cu sediul în Slobozia, Șoseaua Brailei, Nr. 5,
înregistrată la Registrul Comerțului sub J21/41/1994, CIF RO5167914
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
6. Standard armonizat: EN12057:2004 & EN12058:2004
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1	Fara testare (ref. la Ordinul 96/603/EC)
Rezistența la flexare	Valoare medie: 14.1MPa Abatere standard: 1.2MPa Valoare mai mica așteptată: 11.7MPa	EN 12372:2006
Rezistența la alunecare	SRV uscat: 82 SRT-Unit SRV umed 64 SRT-Unit	EN 14231
Textura	vezi descrierea	Vizual
Rezistența la îngheț	Schimba în rezistența la flexare medie. după 56 cicluri : 3.5%	EN 12371
Absorbția apei la presiunea atmosferică	Valoare medie : 0.3% Valoare maximă prevăzută: 0.3%	EN 13755:2008
Rezistența la soc termic	NPD	EN 14066
Densitate aparentă	de la 2640 la 2640 kg/m ³	EN 1936:2006
Porozitate deschisă	de la 0.9 la 0.9%	EN 1936:2006

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: SC PREMIER COM SRL

În Slobozia la 22.01.2024
Semnătura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Granit
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Dale modulare din piatră naturală pentru placări
3. Fabricant: ALFARIDA TRADING, 19 OKASHA ST., DOKKI, GIZA - EGYPT
4. Importator : SC PREMIER COM SRL, cu sediul în Slobozia, Șoseaua Brăilei. Nr. 5, Jud. Ialomița, CIF RO5167914
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistemul 4
6. Standard armonizat:12057:2015&EN12058:2015
Organism (organisme) notificat(e) :TUV Rheinland
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):


Caracteristici esențiale	Performante	Harmonized technical specification
Descriere	Produs: Granit Descriere petrografică: Granodiorite Culoare: Gri Loc de origine: GIZA - EGYPT	
Reacția la foc	Class A1	
Permeabilitate la vapori de apă	NPD	
Rezistența la flexare	Valoarea cea mai mică așteptată: 14.8MPa Abaterea standard: 1.0MPa Valoarea medie: 16.8MPa	
Rezistența la fixare	Valoarea cea mai mică așteptată: 1698N Abaterea standard: 124N Valoarea medie: 1950N	
Rezistența la alunecare	Suprafața terenului dur (SRV "umed", "uscă"): 59, 68	
Textura	None	
Izolația fonică	Valoare medie: 2650kg/m ³	EN 12057: 2015
Rezistența termică	Valoare medie: 2650kg/m ³	EN 12058: 2015
Rezistența la socuri termice	NPD	EN 1469: 2015
Durabilitatea rezistenței la încovoiere împotriva înghețului	Valoarea medie înainte de îngheț: 16.8 MPa Valoarea medie după îngheț: 16.4 MPa	EN 1341: 2012
Conductivitate termică	NPD	EN 1342: 2012
Eliberare radioactivitate	NPD	EN 1343: 2012
Eliberarea substanelor periculoase	NPD	
Densitatea aparentă	De la 2650 la 2650 kg/m ³ , Valoare medie: 2650 kg/m ³	
Porozitate deschisă	De la 0.8 la 0.8% Valoare medie: 0.8%	
Absorbția apei la presiunea atmosferică	Valoare medie: 0.2% Valoarea maximă prevăzută: 0.2%	
Rezistența la abraziune	Valoare medie: 15.0mm Valoarea maximă prevăzută: 15.5mm	
Rezistența la compresiune	Valoarea cea mai mică așteptată: 78MPa Deviație standard: 17MPa Valoare medie: 109MPa	
Durabilitatea rezistenței la încovoiere împotriva înghețului	Valoarea medie înainte de îngheț: 109MPa Valoarea medie după îngheț: 113MPa	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: SC PREMIER COM SRL

În Slobozia la 22.01.2024 Semnătura






Standard de referinta : EN 12057:2004 & EN 12058 :2004
Produs: Dale modulare din piatră naturală pentru placări
Denumire tradițională: Granite Mat / Lucios
Descriere petrografică: Granodiorite
Culoare caracteristică: Gri
Loc de origine: GIZA - EGYPT
Utilizare finală: Dale pentru pardoseli și scări, utilizări interior și exterior

ALFARIDA TRADING
19 OKASHA ST., DOKKI, GIZA - EGPT
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1	Fara testare (ref. la Ordinul 96/603/EC)
Rezistența la flexare	Valoare medie: 14.1MPa Abatere standard: 1.2MPa Valoare mai mica asteptata: 11.7MPa	EN 12372:2006
Rezistența la alunecare	SRV uscat: 82 SRT-Unit SRV umed 64 SRT-Unit	EN 14231
Textura	vezi descrierea	Vizual
Rezistența la îngheț	Schimba în rezistența la flexare medie: după 56 cicluri : 3.5%	EN 12371
Absorbția apei la presiunea atmosferică	Valoare medie : 0.3% Valoare maximă prevăzută: 0.3%	EN 13755:2008
Rezistența la soc termic	NPD	EN 14066
Densitate aparentă	de la 2640 la 2640 kg/m ³	EN 1936:2006
Porozitate deschisă	de la 0.9 la 0.9%	EN 1936:2006

Valorile tehnice specificate sunt valori de testare conform standardelor relevante de testare.
Datorita variației naturale a pietrei, deviațiile de material fata de valorile specificate, sunt premise.





Standard de referință : EN12058:2015

Produs: Dale modulare, utilizări interior și exterior

Denumire tradițională: Granite Mat / Lucios

Descriere petrografică : Granodiorite

Culoare caracteristică: Gri

Loc de origine: GIZA - EGYPT

Utilizare finală: Dale pentru pardoseli și scări, utilizări interior și exterior

ALFARIDA TRADING

19 OKASHA ST., DOKKI, GIZA - EGYPT

CARACTERISTICI TEHNICE

Descriere	Valori	Conform cu normele
Denumire	Denumire tradițională: G603 Descriere petrografică: Plutonic Culoare caracteristică: Gri Loc de origine: GIZA - EGYPT	EN12058.2015
Reacție la foc	Clasa A1 _{fl}	
Permeabilitatea la vaporii de apă	NPD	
Rezistența la flexare	Valoare medie: 13.0MPa Abatere standard: 1.1MPa Valoare mai mică așteptată: 10.9MPa	
Rezistența la alunecare	SRV uscat: 65.PTV-unit SRV umed 52. PTV-unit	
Textură	-----	
Durabilitatea rezistenței la încovoire prin îngheț	Valoare medie înainte de îngheț: 13,0MPa Valoarea medie după îngheț 13,7 MPa	
Absorbție fonică directă prin aer	Valoare medie 2630 kg/m ³	
Rezistența la soc termic	Valoare medie 2630 kg/m ³	
Conductivitate termică	NPD	
Emisie radioactivă	NPD	
Emisie de substanțe periculoase	NPD	

Valorile tehnice specificate sunt valori de testare conform standardelor relevante de testare.
În cazul variației naturale a pietrei, deviațiile de material față de valorile specificate, sunt permise.

