



FIȘĂ TEHNICĂ



AkzoNobel

ULTRA REZIST vopsea albă interior

Nr: 262 Editia: 1 Revizia: 4

Data: 05.01.2025

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea **savana ULTRA REZIST**, ultra-lavabilă pentru interior pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi și aditivi speciali. Vopseaua lavabilă **savana ULTRA REZIST** are o excelentă aplicabilitate și putere de acoperire bună. Formează pelicule ultra-lavabile, rezistente la pătare și murdărire, ușor de întreținut și permeabile la vaporii de apă. De asemenea, este o vopse cu miros redus. Se poate nuanța folosind **savana colorant superconcentrat**.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori și a tavanelor (gips – carton, gleturi, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale). Se poate reacoperi cu alte produse lavabile.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³ COV	1,35 - 1,45 Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereti interiori și tavane” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 15.
Culoare Aspect peliculă	alb uniform mat (conform SR EN ISO 13300) grad luciului la unghiul de 85° (reflectanță luminoasă <10) Mat
Rezistența la frecare umedă conform ISO EN 11998	Clasa 1
Uscare pentru reacoperire, 20°C Uscare totală (reticulare), 20°C	6 ore 24 ore Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: - stratul 1 – vopsea diluată cu cca. 5% apă; - stratul 2 – vopsea nediluată. Diluția este raportată la volumul vopselei; Reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 mp înainte de începerea lucrului pe toată suprafața; Se omogenizează bine înainte de utilizare; Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.
-------------------------	---

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

Suprafețe noi

- tencuielile minerale, gleturile de var/ ciment se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă;
- se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit;
- în cazul constatării apariției efluenței se tratează suprafața prin acțiune mecanică sau decapare acidă conform instrucțiunilor specifice;

- gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și se șlefuiesc;
- se amorsează cu una dintre amorsele savana.

Suprafețe vechi și/ sau vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire pentru suprafețe mari sau chituire pentru suprafețe mici;
- Zonele reparate se lasă să se matureze conform recomandării producătorului;
- se amorsează cu una dintre amorsele savana.

Folositi amorsele din portofoliu savana în funcție de natura suportului :

- Pentru suport gata colorat se recomandă amorsarea cu **savana amorsa alba de interior**.
- Pentru suport cu mucegai, cu porozitate ridicată sau friabilă se recomandă amorsarea cu **savana amorsa cu rezistență la mucegai**.
- Pentru suport nou sau cu urme de reparații se recomandă amorsarea cu **savana amorsa gata de aplicare**.
- Substraturile vopsite anterior cu vopsele pe bază de apă, a căror suprafață este uniformă, fină, aderentă, lipsite de praf și nedeteriorate, se vopsesc fără amorsare.

Atenție!

- Nu se combină cu alte produse!
- Omogenizați bine vopseaua înainte de utilizare.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare pot modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător, conform informațiilor de pe etichetă .
- Posibila precipitare a pigmentilor pe suprafața vopselei este o caracteristică naturală a produsului.
- Substraturile vopsite anterior cu vopsele pe bază de apă, a căror suprafață este uniformă, fină, aderentă, lipsite de praf și nedeteriorate, se vopsesc fără amorsare.
- Pe suprafețele vopsite anterior, faceți o vopsire de probă pe o suprafață mică. Dacă după uscare vopseaua va avea aspect nedorit, acoperirile anterioare ar trebui să fie complet îndepărtate și pregătit din nou suportul pentru vopsire.
- Asigurați o aerisire corespunzătoare în timpul utilizării și uscării produsului, deschideți geamurile.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.

Număr de straturi	2																	
Randament teoretic de aplicare	aprox. 14 mp/litru/1 strat Pierderile de material în cursul preparării și aplicării, variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.																	
Condiții de aplicare	<table><tr><th rowspan="2">Condiții</th><th colspan="3">Temperatură</th><th colspan="2">Umiditate</th></tr><tr><th>produs</th><th>suprafață</th><th>mediu</th><th>suprafață</th><th>mediu</th></tr><tr><td>Min-Max</td><td>10-30°C</td><td>5-30°C</td><td>5-30°C</td><td>max. 12%</td><td>max. 70%</td></tr></table>	Condiții	Temperatură			Umiditate		produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu	Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%
Condiții	Temperatură			Umiditate														
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu													
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%													
Mod de aplicare	Cu pensula, rola sau pompa airless.																	
Curățare echipament de lucru	Apă																	

Îndepărtarea murdăriei și a petelor de pe suprafață:

Îndepărtați eventualele pete cu un burete moale imbibat în apă cu un detergent lichid pentru spălarea vaselor.

Clătiți suprafața și ștergeți-o cu un burete moale sau o cârpă. Lăsați suprafața să se usuce .

Atenție! **NU** utilizați detergenți agresivi și spălare intensivă, deoarece ar putea deteriora stratul de vopsea.

TERMEN DE VALABILITATE

48 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș, ce contin 2,5L; 8,5L; 15L, 20L și 25L.
Transport și Depozitare	În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30 °C. Risc de depreciere prin îngheț.

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Nu aruncați resturile de vopsea în rețeaua de canalizare inclusiv atunci când curățați instrumentele de vopsit / lucru.

Predați resturile de vopsea la punctele locale de colectare a deșeurilor periculoase sau contactând o companie de gestionare a deșeurilor.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov

Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;

Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite față de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.