

ESS.MT.GHEAȚĂ ALB

GROSIME/GROSIME(mm)	9
PRODUS/PRODUS	PORTELAN
TIP/FEL	EMAIL/GLAZURAT
CLUSTER/GRUP	B1a - GL

STANDARD APLICABIL EN 14411 ANEXA G

STANDARD APLICABIL ISO 13006 ANEXA G

ESEURI/TESTE	REZULTATE
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIUNI ȘI ASPECTUL SUPRAFEȚEI  UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIUNI ȘI CALITATEA SUPRAFEȚEI	DIMENSIUNI CONFORM STANDARDULUI DIMENSIUNI CONFORMĂ CU STANDARD
 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORBȚIA APEI  UNE-EN ISO 10545-3 ABSORBȚIA APEI	VALOARE MEDIE (%) VALOARE MEDIE (%) ≤ 0,5%
 UNE-EN ISO 10545-4 REZISTA LA FLEXIUNE  UNE-EN ISO 10545-4 MODUL DE RUPTĂ	REZISTENȚĂ LA RUPERE REZISTENȚĂ LA RUPERE (N) REZISTENȚĂ LA ÎNCOVIRE MODULUL DE RUPTĂ (N/mm ²) 1.600 - 2.400 N 35 - 45 N/mm ²
 UNE-EN ISO 10545-9 REZISTENTA LA SOC TERMIC UNE-EN ISO 10545-9 REZISTENTA TERMICA	REZULTAT REZULTAT REZISTA REZISTE
 UNE-EN-ISO 10545-11 REZISTENTA LA CUARTARE  UNE-EN-ISO 10545-11 REZISTENTA LA LOCURI	REZULTAT REZULTAT REZISTA REZISTE
 UNE-EN ISO 10545-12 REZISTENTA LA INGHET UNE-EN ISO 10545-12 REZISTENTA LA INGHET	REZULTAT REZULTAT REZISTA REZISTE
 UNE-EN ISO 10545-13 REZISTENTA CHIMICA  UNE-EN ISO 10545-13 REZISTENTA CHIMICA	CLORURĂ DE AMONIU CLORURĂ DE AMONIU 100 g/l HIPOCLORIT DE SODIU HIPOCLORIT DE SODIU 20 mg/l ACID CLORHIDRIC ACID CLORHIDRIC 3% ACID CITRIC ACID CITRIC 100 g/l HIDROXID DE POTASIU HIDROXID DE POTASIU 30 g/l OXID VERDE ÎN ULEI UȘOR AGENT VERDE ÎN ULEI UȘOR SOLUȚIE DE IOD ALCOOLICĂ SOLUȚIE DE IOD ÎN ALCOOL ULEI DE MĂSLINE ULEI DE MĂSLINE LA LA GLA 5 5 5
REZISTENȚĂ LA ALUNECARE ANSI A326.3 (DCOF) REZISTENȚĂ LA ALUNECARE ANSI A326.3 (DCOF)	CLASĂ CLASĂ

OBSERVAȚII:

V.0B.0LABORATOR:

