

Tip : PARDOSEALĂ CERAMICA 19/57
Nume de marcă: ART Ceramic

RAPORT DE TESTARE PENTRU PRODUSE FINALE
PARDOSEALA CERAMICA

S. Nu.	Obiect de test	Cerut de ISO 13006 Blb	Turn Test ART
1	DIMENSIUNI		19/57
	1-1 Lungime și lățime	$\pm 0,6\%$	$\pm 0,12\% \text{ MM}$
	1-2 Grosime	$\pm 5\%$	$\pm 2 \% \text{ MM}$
	1-3 Dreptatea laturilor (Cea mai mare abatere de la dreapta unghi în raport cu dimensiunile de lucru)	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,3 \% \text{ MM}$
	1-4 Rectangularitate	$\pm 0,6\%$	$\pm 0,1\% \text{ MM}$
	1-5 Planeitatea suprafeței		
	a) Curbura centrală	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,05\%:\pm 0,15\% \text{ MM}$
	b) Curbura marginii	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,08\%:\pm 0,15\% \text{ MM}$
	c) Deformare	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,02\%:\pm 0,15\% \text{ MM}$
2	Absorbția apei %	$6 < E \leq 10$	6 %
3	Modulul de rupere N/mm ²	Min 18/individ	≥ 24
4	Forța de rupere în N	≥ 800 pentru grosime ≥ 7.5 ≥ 500 pentru grosime ≥ 7.5	≥ 1500
5	Duritate la zgârieturi (scara MOH)	5	5
6	Abraziunea suprafeței	Ca clasa	1500 Reevaluare Clasa 3
7	Rezistența la socuri termice la 100 oC	Disponibil	Trece
8	Rezistență nebunească	Necesar	Trece
9	Rezistența la substanțe chimice	Disponibil	Clasa a
10	Rezistență la pătare	Clasa min 3	Clasa 2
11	Coeficientul de dilatare termică	Disponibil	Trece
12	Expansiune umedă	Disponibil	Trece
13	Rezistența la îngheț	Necesar	Trece
14	Mică respectare a culorii	Disponibil	Nicio schimbare
15	Placi cu distanțiere	-	$\pm 0,03\%$
16	Calitatea suprafeței (Placile minime nu trebuie să aibă defecte vizibile)	Min 95%	98 %



Șeful departamentului de calitate la
export, domnul Mohamed Abd El-Nabi