

DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J2005000775134, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

GRESIE CL-1056 SOLUBLE SALT 60X60 CM
PORTELANATA, RECTIFICATA, SARE SOLUBILA, FINISAJ LUCIOS, MODEL UNITAR, TEHNOLOGIE NANO COMPATIBILA CU SISTEME DE INCALZIRE IN PARDOSEALA, RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR-EXTERIOR obtinuta prin presare la rece grupa BI a Durata de utilizare a produsului variaza in functie de conditiile de exploatare si intensitatea utilizarii.

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Standard european Metoda de determinare Valori admise	Caracteristici produs Valori obtinute
A.Dimensiuni si calitatea suprafetei			
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 $\pm 0,5$ mm	7.8 mm $\pm 0,5$ mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 0.8 mm	$\pm 0.040\%$ / 0.31 mm
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 1.5 mm	$\pm 0.053\%$ / 0.32 mm
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,4\%$ / 1.8 mm	$\pm 0.05\%$ / 0.33 mm
5	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
B.Proprietati fizice			
6	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 $E \leq 0,5\%$	0,05%
7	Rezistenta la inconvoiere (N/mm ²)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm Minim 35 N/mm ²	35.18 N/mm ²
8	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm min. 1300 N	1399 N
9	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
10	Rezistenta la inghet Rezistenta la cicluri de inghet - dezghet a placilor ceramice (numai pentru utilizari exterioare, in camere frigorifice sau in alte spatii neincalzite)	ISO 10545-12 Sa reziste la 100 cicluri de inghet-dezghet fara deteriorari (pierderi de masa, exfolieri, harise in stratul de glazura, schimbări de culoare etc.)	conform, fara defecte vizibile
C.Proprietati chimice			
11	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 5
12	Rezistenta chimica la acizi, baze (in concentratii reduse/ridicate)	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa ULA concentratii mari min clasa UHB	conform concentratii mici clasa ULA concentratii mari clasa UHA
13	Rezistentei la abraziune profunda	ISO 10545-6 Max 175 mm ³	74 mm ³ (echivalent cu PEI V)*
14	Rezistenta la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	ISO 10545-13: 2019 Min clasa B	conform, Clasa UA

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

Valorile tehnice prezentate in acest document sunt transpuse din rapoartele de incercari si documentatia tehnica furnizate de producator. Rezultatele testelor sunt obtinute in conditii de laborator, conform standardelor aplicabile.

Clasificarile comerciale echivalente (ex. PEI) sunt oferite exclusiv cu scop informativ si orientativ pentru utilizare practica si nu reprezinta o clasificare oficiala pentru produsele neglazurate.