

CERTIFICAT DE CALITATE

CARACTERISTICI TEHNICE	ROMPLY MEROPS S.A
Număr de straturi	5
Grosime (mm)	9 C/CS +/-0.5
Dimensiuni (mm)	2500*1250
Ortogonalitate (mm)	±2
Densitate (kg/m ³)	510±10%
Umiditate (%)	8-12
Rezistența la forfecare (calitatea lipirii) (N/mm ²)	>1
Rezistența la încovoiere longitudinală (N/mm ²)	30-60
Rezistența la încovoiere transversală (N/mm ²)	28-50
Modul de elasticitate la încovoiere longitudinală (N/mm ²)	≥3000
Modul de elasticitate la încovoiere transversală (N/mm ²)	≥2800
Rezistență la încliere transversală (N/mm ²)	≥2
Rezistența la încliere transversală (după 24 h în apă) N/mm ²	≥1
Umflare/Imersiune în apă după 24 de ore (%)	≤8
Eliberare de formaldehidă (mg/hxm ²)	<3.5
Adeziv rezistent la apa	Poliurea 1065
Clasa de emisie de formaldehida	E0
Caracteristici generale	100% plop, fețe slefuite, fără delaminare, fără metal în interior, se acceptă noduri & crăpături
CARB Phase 2 Certificate N° 024/CARB/12 EPA TSCA Title VI Certificate N° 11/20	FSC SGS-COC-011484

Eliberat: Serban Daniela

ROMPLY MEROPS SA

Nr. Reg. Com: J51/423/2012 | CUI: RO 23369113

Sediul social: Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | Tel./Fax: +40 242 311 454

e-mail: office@merops.ro | web: www.romplymerops.ro