



SC WORKSHOP DOORS SRL
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J26/559/2009
Cont: RO34BACX0000000393503000, Unicredit Tiriace Bank Reghin
www.usiworkshop.ro

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 1.3 din 15.09.2023
(revizie la DoC 1.2 din 01.06.2022)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**UȘĂ PLINĂ CELULARĂ DE INTERIOR TIP “WORKSHOP DOORS”
PREGĂTITĂ PENTRU VOPSIT / VOPSITĂ / FOLIATĂ CU FOLIE DECOR**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :

usă plină pregătită pentru vopsit Anatolia (Basarabia), usă plină vopsită Anatolia,
usă plină vopsită Sara, usă plină vopsită Patras,
usă plină foliată Karpas, usă plină foliată WDECO (Exmoor)

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Ușile WORKSHOP DOORS se utilizează la interior, ca elemente de închidere a golurilor de uși, la clădiri civile și industriale.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. WORKSHOP DOORS S.R.L.
547460 Comuna Petelea, Jud. Mureș
Str. Principală nr. 97, Romania
Tel.: +40 265 513 440;
email: contact@usiworkshop.ro

Punct de lucru:

545300 Reghin, Jud. Mureș
Str. Salcânilor nr. 3, Romania
Tel.: +40 365 401 740

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință SR EN 14351-2:2018:

RAPORT DE INCERCARE
Nr.2059.4 din data de 02.04.2021

7. Performanta produselor:

REZULTATELE INCERCĂRIILOR Produs: Usa plina celulara folie decor F2_WD_FV_P3 2059.4 UIP CS1

Caracteristici determinate prin incercari	Metoda de incercare		Rezultate	Incertitudine masurare		Cerinte	
	standard	parametrii		U	±X*U	standard	Valori/ stare produs
0	1	2	3	4	5	6	7
Masurarea inaltimei, mm Abaterea la inaltime, mm	SR EN 950	-	1985,0 0,0	0,003	±5,9 ±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Masurarea latimii, mm Abaterea la latime, mm	SR EN 950	-	814,0 0,0	0,007	±5,6 ±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Masurarea grosimii Abaterea la grosime	SR EN 950	-	36,0 0,0	0,010	±0,36 ±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Abaterea la rectangularitate	SR EN 950	-	0,0	0,012	±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Rezist.la sarcina verticala: -deformatie remanenta, D _r -diferenta diagonala, mm	SR EN 947	F=800N cf.clasa 3	0.84 0	0.04	±0,04 ±0	SR EN 1192	D _r <1mm
Rezist.la incovoiere statica -deform. elastica, mm -deform. remanenta D _r ,mm	SR EN 948	F= 350N cf.clasa 4	137 1,75	0.04	±5,48 ±0.07	SR EN 1192	D _r <2mm
Rezistenta la soc cu corpuri moi si grele, -deform.remanenta,D _r , mm	SR EN 949	E= 180J m= 30kg n=3 cf.clasa 4	0.00	0.04	±0.00	SR EN 1192	D _r < 2mm
Rezistenta la soc cu corp dur, -diametru/adancime, mm	SR EN 950	m=0,5 kg h=1600 mm plan 1 8J/clasa 4	10,5/0,4	0,04	±0,42/ 0.016	SR EN 1192	diam<20mm adancime < 1,5mm
Rezistenta la inchideri-deschideri repetate	SR EN 1191	n=20.000 solicitari cf.clasa 3	usa este functionala	-	-	SR EN 12400	usa este functionala
Forte de manevrare	SR EN 12046-2	F _{mana} =max 10 N F _{deget} =max 4 N cf.clasa 4	F _{mana} = 6,8 N F _{deget} =2,9 N			SR EN 12217	usa este functionala
Determinarea comportamentului la variatii ale umiditatii intre climate succesive uniforme	SR EN 1294	23±2 °C 85±5 % 23±2 °C 30±5 %	L=1985,0 l=814,0 Kg = 22,20 Abatere=0,0 T=0,0 B=0,0 C=0,	0,003 0,007 0,005 0	±5,9 ±5,6 ±0,11 ±0,0	SR EN 1294 SR EN 12229	 cl.3 de toleranta

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:



S. C. QUALITY-CERT S. A.

Bucuresti, Șos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax:021/411 71 51 sau 031/7100752, Tel.031/7100753
E-mail: quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
S.C. WORKSHOP DOORS S.R.L.

Petelea, 15.09.2023



Dudea Cosmin
Administrator
[Signature]