

Instrucțiuni de utilizare

Mortarul de șamotă HAFNER se amestecă cu apă curată până capătă consistența unei mase moi, plastice, consistența depinde de materialul de prelucrat. Pietrele respectiv plăcile de șamotă sau plăcile de faianță care trebuie zidite trebuie curățate de praf prin imersarea în apă curată și trebuie umezite în prealabil cu apă în mod temeinic. Grosimea rosturilor trebuie să măsoare în mijloc 3-5 mm, aceasta nu trebuie să depășească grosime de 7 mm. Temperatura de prelucrare nu poate fi sub +5 °C. Mortarul de șamotă Hafner nu conține adaosuri care se întăresc hidraulic! După un timp de uscare suficient (10 până la 14 zile în funcție de temperatura ambiantă), căminul se încălzește încet, procesul de întărire ceramică are loc la temperaturi de la 800 °C.