

Vopsele alchidice
Seria V5300 -
S.F. V5300

pitura

VOPSEA
lucioasă

16h 160m²
uscare suprafață

VOPSEA PENTRU
LEMN, METAL, ZIDĂRIE

e 10l

PRECAUȚII

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H226: Lichid și vapori inflamabili. H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (Inhalatie). P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P260: Nu inspirați vapori. P264: Spălați-vă bine după utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P370+ P378: În caz de incendiu: se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceață) de apă. Nu se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere. P403+P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. EUH211: Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

UFI: AJG0-K0F1-R00D-J1TM

CONȚINUT DE SUBSTANȚE PERICULOASE:
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, aromatics (2-25%)(EC 919-446-0).
COV limita UE g/l: cat. A/d 300 (2010);
cat. A/c 430 (2010) COV Produs, max. g/l: 300.

Pericol!



GHS 02



UN 1263



GHS 08

GHS 07



MOD DE UTILIZARE

Vopseaua PITURA este utilizată pentru finisarea suprafețelor din metal, lemn și zidărie, exploatate în aer liber sau în interior.

CONDIȚII DE APLICARE

- produsul trebuie să fie condiționat la 10-30°C și omogenizat;
- temperatura mediului: 10-30°C;
- umiditatea relativă a mediului: max. 70%;
- temperatura suportului (suprafeței metalice) trebuie să fie cu cel puțin 3°C deasupra punctului de rouă pentru a evita condensarea umidității pe suport;
- umiditatea suportului (lemn): 12±2%;
- aplicarea cu instrumente neadecvate poate duce la obținerea unor aspecte și grosimi necorespunzătoare față de cele declarate în fișa tehnică.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Lemn: degresare, șlefuire, desprăfuire, grunduire;
- Metal: degresare, curățare mecanică (periere, sablare), grunduire;
- Zidărie: curățare, grunduire.

METODA DE APLICARE, DILUARE

- Se aplică 1-2 straturi prin pensulare, roluire sau pulverizare, ca atare sau diluat maxim 3% D551. Dacă este necesară aplicarea celui de-al doilea strat, acesta se aplică în maxim 16 ore de la aplicarea primului strat.
- Uscare: maxim 24 ore la 20±2°C și umiditate relativă 65±5%.
- Consum specific: până la 16m²/l/strat.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiei și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

Valabil până la: vezi data pe ambalaj.

Producătorul are certificat Sistemul de Management al Calității și
Sistemul de Management de Mediu. Detalii pe www.kober.ro

Producător: S.C. KÖBER S.R.L.
Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil, Nr. 2, jud. Neamț, România
Tel.: + 40 233 281021 Fax: + 40 233 281222 www.kober.ro

Info Köber h: 9-16

0800 8 33 0 33

APEL GRATUIT



Metal



Lemn



Zidărie



Pulverizare



Roluire



Pensulare



PM600075_2