

ESTE INTERZISĂ
COMERCIALIZAREA CĂTRE
PERSOANELE SUB 18 ANI!

VOPSEA NEAGRĂ TERMOREZISTENTĂ
V65900 / E.F. V6500

PRECAUȚII: H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H226: Lichid și vapori inflamabili. H315: Provoacă iritarea pielii. H336: Poate provoca somnolență sau amețeală. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264: Spălați-vă bine după utilizare. P280: Purtați măști de protecție îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceti duș. P370+P378: În caz de incendiu: se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceară) de apă. NU se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conținut de substanțe periculoase: acetat de n-butil (CAS 123-86-4); solvent nafta (petrol) (CAS 64742-48-9), ușor aromatic, < 0.1 % EC 200-753-7. COV limita UE g/l: cat. A/I 500 (2010). COV Produs, max g/l: 500. UFI: S580-202W-D00T-PPQ2.

Producător: KÖBER S.R.L.,
Dumbrava Roșie, str. Gheorghe
Caranfil, nr. 2, jud. Neamț,
România, Tel.: + 40 - 233 281021,
Fax: + 40 - 233 281222,
www.kober.ro

Producătorul are certificat Sistemul de Management al
Calității și Sistemul de Management de Mediu.
Detalii pe www.kober.ro.

KÖBER

VOPSEA NEAGRĂ TERMOREZISTENTĂ



Vopseaua neagră termorezistentă V65900 este un produs siliconic monocomponent indicat pentru protecția de lungă durată a cuptoarelor, a conductelor fierbinți, a coșurilor de fum și a altor repere metalice ce sunt expuse la temperaturi ridicate, care se exploatează în mediu marin, în industria petrolieră, industria chimică, industria siderurgică, care lucrează în medii cu agresivitate clasa 1m-4m.

Avantaje: -rezistență foarte ridicată la temperaturi înalte (250-600°C);

-aderență foarte bună pe suprafețe de oțel sablat; -uscare rapidă la manipulare;

-rezistență la intemperii, umiditate, mediu marin, medii industriale agresive.

Pregătirea suprafeței: Suportul nu trebuie să aibă defecte de suprafață (suprapuneri de material, fisuri, stropi de sudură, etc). Pentru aplicarea direct pe metal se recomandă îndepărtarea cu detergent a grăsimilor, a uleiului, îndepărtarea sărurilor și a altor contaminanți cu apă curată la presiune ridicată și sablare la gradul Sa 2 1/2. Se desprăfuieste apoi suprafața cu aer comprimat.

Condiții de aplicare: -umiditatea relativă: max. 70%; -temperatura mediului ambiant și a amestecului: 10-30°C; -temperatura suprafeței metalice trebuie să fie peste temperatura punctului de rouă pentru evitarea condensării pe suport;

-aplicarea cu instrumente neadecvate poate duce la obținerea unor aspecte și grosimi necorespunzătoare față de cele declarate în fișa tehnică.

Aplicare: Produsul se omogenizează bine și se aplică nediluat direct pe suprafețele metalice (după pregătirea lor prin sablare), în sistem ud/ud la interval de 15-20 minute între straturi, la 20°C sau în straturi succesive la minim 24 ore între straturi.

Se recomandă ca grosimea vopselei să nu depășească 50μm, deoarece la grosimi mai mari apare riscul bășicării vopselei sau pot fi afectate caracteristicile de performanță. Pentru reacooperire după o perioadă de exploatare, se recomandă curățarea suprafeței prin spălare cu apă la înaltă presiune și uscare. Dacă utilizatorul dorește diluție suplimentară, se poate folosi diluant D353 sau D203, max. 5%.

Consum: 60 g/m² la 25 μm.

Timp de uscare: la atingere: 30 minute; -în adâncime: 60 minute; -reticulară totală: 60 minute la aer + 60 minute la 230°C progresiv.

Observații: După exploatare la temperaturi înalte gradul de luciu al vopselei se poate reduce. Ambalajele se închid etanș după fiecare folosire, iar agitare produsului trebuie făcută cu ustensile perfect curate, deoarece orice impuritate poate duce la gelifierea produsului în ambalaj.

Condiții de depozitare: depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiei și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C. Valabil până la: vezi data pe ambalaj.

