

Grund anticoroziv pe bază de apă ECOLUX G8200 S.F. G8200

RO **PRECAUȚII:** H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273: Evitați dispersarea în mediu. P391: Colectați scurgerile de produs. P501: Anunțați conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. EUH211: Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. COV limita UE g/l: cat. A/1: 500 (2010). COV Produs, max. g/l: 500. Producătorul are certificat Sistemul de Management al Calității și Sistemul de Management de Mediu. Detalii pe www.kober.ro. Valabil până la: vezi data pe ambalaj.



A nu se depozita la temperaturi mai mici de +5°C.

D **WARNHINWEISE:** H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P501: Inhalt/Behälter entsprechend den Vorschriften der Entsorgung zuführen. EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tropfen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/1): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC. Hersteller ist zertifiziert nach ISO 9001 Qualitäts und ISO 14001 Umweltmanagement Systems. Einzelheiten am www.kober.ro. Gültig bis: siehe Datum an Verpackung.



Nicht unter +5°C arbeiten.

HU **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:** H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501: Az edény tartalma/tartály elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozások szerint. EUH211: Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belelegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belelegezni. EU határérték erre a termékre (A/1): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz. A gyártó tanúsítással rendelkezik az ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetirányítási rendszerekben. Részletek a www.kober.ro honlapon. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson feltüntetett időpontot.

UFI: VEE0-X064-3000-OH80



Ne dolgozzunk +5°C alatti hőmérsékleten.



GHS 09



Penetrare
Burstin



Rollare
Rollen



Pulverizare
Sprühen



40
FE

Locul de proveniență/Herkunft/Származás: EU
Producător/Hersteller/Gyártó: KÖBER SRL
RO-617410. Tel: +40233 281021.
Fax: +40233 281222, www.kober.ro



Importator pentru Rep. Moldova:
SRL "CREDA&LEX" Chișinău,
str. M. Manole, Nr. 5, Tel. 022 471363

e 0,6L



KÖBER

**USCARE
RAPIDA
1 oră**
(uscare la atingere)
(griffest)

GRUND ECOLUX
anticoroziv
pe bază de apă

**vizes bázisú
rozsdagátló alapozó**

► vizes bevonatrendszerek alapozója
► gyorsan szárad, szagtalan
► jól tapad acél, réz, alumínium,
cink és horganyzott felületekre

► grund pentru metal
► fără miros, anti-rugină
► aderență ridicată la oțel, tablă zincată,
tablă galvanizată, cupru, aluminiu

► Grund für wässrige Systeme
► schnelltrocknend, geruchsarm
► haftet gut auf Stahl, Kupfer,
Zink, Aluminium Oberflächen

METALL

1h | 7,2 m²

**PREMIUM
PRODUKT**

RO Produsul este un grund anticoroziv pe bază de dispersie apoasă acrilică cu pigmenți anticorozivi și aditivi speciali, pentru protecția anticorozivă a diferitelor tipuri de suprafețe metalice feroase și neferoase precum oțel, oțel inoxidabil, tablă zincată, tablă galvanizată, cupru, aluminiu. Se aplică atât la exterior cât și la interior. În funcție de starea suprafeței metalice neferoase, se recomandă a se face, în prealabil, o probă pentru verificarea aderenței. Se poate aplica atât pe suprafețe noi cât și pe suprafețe care au mai fost vopsite. Grundul ECOLUX G8200 se utilizează ca strat primar în sistemele pe bază de apă pentru protecția anticorozivă a suprafețelor metalice exploatate în medii supratereane cu agresivitate corozivă foarte scăzută C1, scăzută C2 și medie C3. În sistem cu emailul ECOLUX KOLOR lucios sau mat, aplicându-se la consumurile specifice recomandate, poate asigura o protecție anticorozivă până la 3 ani în funcție de agresivitatea mediului. Se poate aplica și ca atare, asigurând o protecție temporară. Beneficii: aderență foarte bună la suportul metalic; confort suportului; proprietăți anticorozive; aplicat în sistem cu top coat asigură protecție la intemperii - ușurință în aplicare. **CONDIȚII DE APLICARE:** • Produsul trebuie condiționat la 10-30°C și omogenizat în ambalajul original; • Temperatura mediului și a suportului: 10-30°C; • Umiditatea relativă a mediului: max. 70%; • Nu se lucrează la temperaturi mai mici de 5°C; • La exterior nu se lucrează pe timp cu vânt puternic, ploaie sau temperaturi scăzute; • Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3°C mai mare decât punctul de rouă pentru a preveni condensarea umidității, ceea ce ar putea produce defecte ca adeziune slabă, pori, etalare nesatisfăcătoare. **PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:** Suprafețele trebuie corespunzător curățate, degresate, uscate. Rugină se îndepărtează total, prin curățare mecanică, periere energetică în direcții perpendiculare, desprăfuire sau ștergere. În cazul suprafețelor metalice care au mai fost acoperite: se îndepărtează vopselele neaderente până la suport, prin șmirgheluire sau curățare mecanică, periere energetică în direcții perpendiculare, desprăfuire sau ștergere. **METODA DE APLICARE:** Înainte de utilizare se omogenizează produsul în ambalaj. Se aplică prin pensulare, roluire sau pulverizare. Diluare maxim 5% cu apă rece, curată. Se protejează suprafața pregătită corespunzător cu 1 strat. Timp de uscare în profunzime: 3 ore (23°C, umiditate 50%); Uscare la atingere: 1 oră. Reacoperirea se poate face după 5h. Consum specific: 10-12 m²/l/strat. **CONDIȚII DE DEPOZITARE:** Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperțiilor și radiațiilor solare, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

D **VERWENDUNGSBEREICH:** Wasserbasierter Rostschutzgrund für Metalloberfläche, innen und aussen. Wird hauptsächlich für wässrige Beschichtungssysteme wie z.B. unter KÖBER ECOLUX KOLOR Buntlack auf Wasserbasis. Es trocknet schnell, geruchsarm, ausgezeichnete Rostbeständigkeit. **VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:** • Temperatur der Produkt und Umgebung: 10-30°C; • relative Luftfeuchtigkeit max. 70%; • nicht bei schlechte Wetter verwenden. • Temperatur der Produkt soll mindestens mit 3°C über dem Taupunkt sein. **UNTERGRUNDVORBEREITUNG:** Der Untergrund soll fettfrei, sauber, trocken, frei von Staub sein. Rost sollte durch mechanische Reinigung entfernt und dann die Oberfläche abgestaubt werden. Wenn die Metalloberfläche bereits lackiert wurde: nicht klebende alte Lackschichten müssen entfernt und dann geschliffen und entstaubt werden. **VERARBEITUNG/VERDÜNNUNG:** Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole verarbeiten. Anstrich: 1x. Mit max. 5% kalte, saubere Wasser verdünnen. Überstreichbar in min. 5 Stunde. Trocknungszeit: 1 Stunde (23°C, 50% feucht), griffest. Materialverbrauch: 10-12 m²/l/Anstrich. Kühl, trocken, zwischen 5-25°C lagern.

HU **FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:** Bel- és kültéri fémfelületekre alkalmazható vizes bázisú korrozógátló alapozó. Elsősorban vizes bevonatrendszerek esetében használandó, mint pl. a KÖBER ECOLUX KOLOR vizes zománcfesték alá. Gyorsan szárad, nem jár oldószerrel, kiváló rozsdagátló. **FELHORDÁSI FELTÉTELEK:** • a termék és a környezet hőmérséklete: 10-30°C; • a környezet relatív nedvessége: max. 70%; • ne dolgozzunk erős szél, eső, alacsony hőmérséklet mellett; • a felület hőmérséklete legalább 3°C-al legyen magasabb a harmatpontnál. **A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:** A felületet megfelelően zsírtalanítani, tisztítani, szárítani kell. A rozsdát mechanikus tisztítással el kell távolítani, majd a felületet portalanítani kell. Ha a fémfelület volt már festve: a nem tapadó régi festékrétegeket el kell távolítani, majd sziszolni és portalanítani szükséges azt. **FELHORDÁSI MÓD, HIGÍTÁS:** A terméket alaposan keverjük fel. Ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórószalaggal fel. Ajánlott rétegszám: 1. Hígítás max. 5%-ban hideg, tiszta vízzel. Átorníthatóság: min. 5 óra. Száradási idő: 1 óra (23°C, 50% nedv.) érintésre. Kiadoóság: 10-12 m²/l/réteg. Tárolás: eredeti, zárt csomagolásban 5-25°C-os hőmérsékleten.