

GRUND ACRILIC DE PROFUNZIME

incolor



amorsă acrilic de profunzime pentru suprafețe poroase și absorbante

Descrierea produsului

AVANTAJELE PRODUSULUI

- inodor
- pentru interior și exterior

DOMENIUL DE ÎNTREBUINȚARE

Amorsă pentru consolidarea și egalizarea substraturilor absorbante în zonele interioare și exterioare. Indicat pentru toate tencuielile interioare și exterioare uzuale, de exemplu beton, zidărie, plăci absorbante de gips-carton și pentru straturi aderente și portante de vopsea de dispersie. În special pentru substraturi cu pori fini, șlefuite, poroase, vechi, ușor calcaroase, foarte absorbante sau neuniform absorbante. Remediază diferențele cu privire la capacitatea absorbantă. Îmbunătățește aderența straturilor următoare. Poate fi acoperit cu toate vopselele pe bază de apă pentru pereți și tavane, vopsele pentru fațade, tencuieli, etc.

ARTICOLE

număr articolului	denumirea tonului de culoare	volumul recipientului/ unitate de vânzare
7444376	incolor	10L

BAZA MATERIALULUI

Dispersie pe bază de material sintetic

Pregătirea stratului suport

INDICAȚII DE PREGĂTIRE

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu conțină ulei, grăsimi, să fie rezistentă și absorbantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Spălați bine vopseaua pe bază de var, resturile de adeziv și suprafețele cretate. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Prelucrați suprafețele cu atenție și eliminați praful. Purați mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire! Protejați substraturile de stropi în timpul aplicării.

FIȘA TEHNICĂ

SFATURI ȘI IDEI PENTRU VERIFICAREA STRATULUI SUPORT

Verificarea efectului de cretă - testul prin frecare: Treceți cu mâna peste stratul suport. Stratul de vopsea sau decolorarea palmei indică efectul de cretă.

Verificarea aderenței și rezistenței - testul cu bandă: Lipiți temeinic o bandă de mascare pe stratul suport și apoi trageți-o cu o mișcare rapidă. Resturile de vopsea pe banda indică un strat suport instabil.

Verificarea absorbantei - proba de stropire: Umeziți stratul suport. Aceasta se poate face cu un burete sau prin pulverizare. Dacă apa se scurge sau face perle pe perete, aceasta indică un perete cu o absorbție normală sau scăzută. Pereții foarte absorbanți trag repede apa și se închid la culoare.

Verificarea peliculizării - testul vizual și de stropire: Peliculizarea apare la beton sau tencuieli. Peliculele se recunosc după luciul suprafeței și gradul redus de absorbție a apei.

Aveți în vedere fișele tehnice ale produselor menționate în această fișă.

Din cauza diversității posibilelor straturi de suport și a altor factori perturbanți se recomandă efectuarea unui test înainte de prelucrări.

Prelucrare

DILUANT

Gata de folosit. Se aplică nediluat.

UNELTE

- perie
- trafalet
- pulverizator

APLICARE AIRLESS

Diluare: 0 %

Unghi de pulverizare: 50°

Presiune de pulverizare: 110 bar

Duză de pulverizare: 0,009"

Informații: Aveți în vedere indicațiile producătorului.

PROCEDURA DE ACOPERIRE

Agitați bine înainte de utilizare. Se aplică nediluat, neted și uniform. Suprafețele puternic absorbante vor fi grunduite de 2 ori ud-pe-ud (aplicați 2 straturi fără timp de uscare între ele). Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)! Amorsa nu trebuie să formeze un strat lucios. În acest caz, substratul ar fi prea bine etanșat, astfel încât straturile de finisare ulterioare nu ar adera.

USCARE

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după 3–4 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

FIȘA TEHNICĂ

CURĂȚAREA UNELTELOR

Curățarea uneltelor imediat după folosire cu apă și săpun.

CONSUM

1 L este suficient pentru 6 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Informații despre produs

COMPOZIȚIE CONFORM VDL

Copolimer acrilat, silicat de potasiu, apă, aditivi, pigmenti organici și anorganici.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/DIRECTIVE VOC 2004/42/EG

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/h începând cu 2010).

NUMĂR DE SUPORT PENTRU ALERGICI

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

INFORMAȚII GENERALE

P280 A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P305+P351+P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303+P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): Spălați cu multă apă și săpun.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

SFATURI SUPLIMENTARE

Pentru pulverizare utilizați filtrul kombi A2/P2.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

DEPOZITARE

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri sau accidente! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

FIȘA TEHNICĂ

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Vor fi predate în scop de reciclare doar ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

29.08.2024 | 4/4