



FIȘĂ TEHNICĂ

Pag. 1 of 3 No: rev.1/2018

GATA R15 TENCUALA DECORATIVA CANELATA



DESCRIERE PRODUS:

Produs pelicologen fabricat pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- aplicare ușoară
- aderență foarte bună la suporturi absorbante
- rezistență la uzură
- rezistență la intemperii, radiații solare
- permeabilă la vapori de apă
- Culori disponibile, alb, crem și cafeniu

Pentru evitarea oricărui diferentă de nuanță, este recomandată solicitarea întregii cantități de tencuială necesară din același lot de fabricație.

DOMENII DE UTILIZARE:

- construcții civile și industriale, pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din tencuiei minerale, beton, gleturi, compozite pe bază de ciment, termosistem sau alte tipuri de suprafețe

Nr. crt.	Parametrul	UM	GATA R15
1.	Aspect produs	-	pasta viscoasă, cu conținut de particule de dimensiuni max. 2,0 mm
2.	Culoare	-	conform etalon
3	Consistență con 300 g, produs colorat	cm	10,5 – 11,5
4	Densitate	g/cm ³	1,93 ± 0,05
Aspect Pelicula		-	mata, dură, cu aspect striat

MOD DE APLICARE:

Condiții de aplicare

Temperatura mediu: max. 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C



Policolor S.A.



Telefon: (+40) 21 345 1730



www.policolor.ro

B-dul Timișoara, nr. 98, sector 6, 061334, București, România

Nu se aplica sub 10°C sau pe suprafețe umede, pe vânt puternic sau în bătaia directă a razelor de soare

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul ambalajului

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie compactă, rezistentă, curată (degresată și desprăfuită), uscată

Nr. crt.	Suport	Pregătirea suportului	Amorsa	Strat de fond	Aplicare GATA R15
1.	Termosistem	Se curată de praf sau alte impurități, dacă este cazul	-	Vinarom grund sau DEKO G8300 grund vopsea în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
2.	Tencuieli minerale, suprafețe de beton, gleturi, compozite pe bază de ciment	Se curată de praf sau alte impurități	Impregnare cu DEKOA8055 AMORSA NANO (în cazul în care există riscul infiltrărilor de apă)	Vinarom grund sau DEKO G8300 grund vopsea în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
3.	Tencuieli minerale vechi, fragile sau foarte absorbante	Se înlătură stratul fragil cu o perie și se reface tencuiala	Impregnare cu DEKO A8055 AMORSA NANO	Vinarom grund sau DEKO G8300 grund vopsea în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
4.	Zugrăveli pe bază de dispersii apoase rezistente la uzură și frecare	Se curată de praf sau alte impurități	-	Vinarom grund sau DEKO G8300 grund vopsea în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
5.	Placi gips - carton	Se curată de praf sau alte impurități, dacă este cazul	-	Vinarom grund sau DEKO G8300 grund vopsea în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă

Aplicarea produsului GATA R15 TENCUIALA DECORATIVĂ CU ASPECT CANELAT se realizează cu fierul de glet din oțel inoxidabil și se structurează cu drisca netedă din material plastic.

Pe suprafețe mari se recomandă aplicarea fără pauze, umed pe umed, pentru a se evita apariția discontinuităților. Se aplică într-un singur strat cu grosimea de 1.5-2 mm.

Întreținerea echipamentului de vopsire: Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare

Consumul teoretic: 2.2-2.7 kg/ m²/strat



Policolor S.A.



Telefon: (+40) 21 345 1730



www.policolor.ro

B-dul Timișoara, nr. 98, sector 6, 061334, București, România

TIMP DE USCARE:

la suprafata: 1-2 ore
uscare in profunzime: 2 -3 zile

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 25 kg

Depozitare:

In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C
ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

COV limita UE g/l: cat A/c 40(2010)
COV Produs,max .g/l: 40

Măsuri de securitate și igienă

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa consultati Fisa cu Date de Securitate

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametri tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.



Policolor S.A.



Telefon: (+40) 21 345 1730



www.policolor.ro

B-dul Timișoara, nr. 98, sector 6, 061334, București, România