

BETON

mat / nuanțe variate



Tencuială cu efect de beton

Descrierea produsului

DOMENIUL DE ÎNTREBUINȚARE

Tencuială cu efect structurat, colorată, inodoră, fără solvenți și gata de aplicare, care permite peretelui să respire, pentru realizarea unei structuri fine de beton a pereților la interior. Potrivită pentru toate suprafețele de bază minerale la interior, de exemplu tencuială pe bază de ciment, tencuială pe bază de gips, beton, plăci de gips-carton și straturi portante de vopsea. Nu este permisă prelucrarea pe tapet. Aplicați pur și simplu cu rola și modelați.

DISPONIBILITATEA ARTICOLULUI

număr articolului	denumirea tonului de culoare	volumul recipientului / unitate de vânzare
12011516	gri, mat	10KG
12011524	gri bej, mat	10KG

BAZA MATERIALULUI

Dispersie pe bază de material sintetic

Pregătirea stratului suport

INDICAȚII DE PREGĂTIRE

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu conțină ulei, grăsimi, să fie rezistentă și absorbantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Spălați bine vopseaua pe bază de var, resturile de adeziv, suprafețele cretate, depunerile și grăsimile. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Prelucrați suprafețele cu atenție și eliminați praful. Purtați mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire!

SFATURI ȘI IDEI PENTRU VERIFICAREA STRATULUI SUPORT

Verificarea efectului de cretă - testul prin frecare: Treceți cu mâna peste stratul suport. Stratul de vopsea sau decolorarea palmei indică efectul de cretă.

Verificarea aderenței și rezistenței - testul cu bandă: Lipiți temeinic o bandă de mascare pe stratul suport și apoi trageți-o cu o mișcare rapidă. Resturile de vopsea pe banda indică un strat suport instabil.

Verificarea absorbantei - proba de stropire: Umeziți stratul suport. Aceasta se poate face cu un burete sau prin pulverizare. Dacă apa se scurge sau face perle pe perete, aceasta indică un perete cu o absorbție normală sau scăzută. Pereții foarte absorbanți trag repede apa și se închid la culoare.

Verificarea peliculizării - testul vizual și de stropire: Peliculizarea apare la beton sau tencuieli. Peliculele se recunosc după luciul suprafeței și gradul redus de absorbție a apei.

Aveți în vedere fișele tehnice ale produselor menționate în această fișă.

Din cauza diversității posibilelor straturi de suport și a altor factori perturbanți se recomandă efectuarea unui test înaintea prelucrării.

Prelucrare

INDICAȚII UTILE PENTRU O VOPSIRE REUȘITĂ

Aveți în vedere pregătirea corectă a stratului suport.

Protejați prin lipire toate suprafețele care nu trebuie vopsite.

În timpul pauzelor, păstrați sculele în vopsea sau înfășurați-le cu o folie pentru a preveni uscarea vopselei pe sculă.

DILUANT

Apă.

UNELTE

rolă cu păr scurt, gletieră venețiană, pensulă, bidinea, lavetă de lustruit din celuloză.

PROCEDURA DE ACOPERIRE

Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH.

Substraturile slab absorbante sau neabsorbante se vor acoperi cu un grund adeziv. Amestecați bine înainte de utilizare. Trafaletul cu fir scurt se va introduce complet în vopsea, după care vopseaua se va aplica pe perete prin rulare uniformă. La margini și colțuri se va folosi o pensulă. Neteziți stratul încă umed folosind gletiera venețiană pentru obținerea structurii de beton dorite. Pe suprafețele mai mari se va lucra mereu pe porțiuni mici, deoarece efectul de tencuială nu poate fi structurat decât atunci când stratul este umed.

Lăsați stratul de acoperire să se usuce cca. 8 ore. După uscarea completă aplicați pe alocuri cu gletiera venețiană un al doilea strat subțire. Lăsați stratul de acoperire să se usuce cca. 24 ore. După uscarea completă a celui de-al doilea strat, aplicați un strat subțire de BETON FINISH StyleColor cu o pensulă sau bidinea, iar ulterior uleiul în exces, neabsorbit, se va îndepărta cu ajutorul unei lavete de lustruire din celuloză. Lucrați mereu pe porțiuni mici (cca. 1 m²). Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)!

USCARE

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscat în profunzime după cca. 24 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Curățarea uneltelor imediat după folosire cu apă și săpun. Vă rugăm să aveți în vedere: este posibilă autoaprinderea din cauza autoxidării lavetelor îmbibate cu BETON FINISH StyleColor.

CONSUM

1 kg este suficient pentru 1,2 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Informații despre produs

COMPOZIȚIE CONFORM VDL

Copolimer acrilat, oxid de titan, talc, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți: Benzisotiazolină, piritionă de zinc, clorizotiazolinonă, pigmenți organici și anorganici.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/DIRECTIVE VOC 2004/42/EG

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Pentru tencuieli de interior nu există valoare-limită EU.

NUMĂR DE SUPORT PENTRU ALERGICI

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

INFORMAȚII GENERALE

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

DEPOZITARE:

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri sau accidente! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Vor fi predate în scop de reciclare doar ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.