



MS-30 Plus

Revizuire: 22.09.2022

Pagina 1 din 2

Date tehnice

Bază	Polimer silan
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Întărire chimică
Densitate	Ca. 1,73 g/ml
Rezistența la temperatura**	-40 °C până la +90 °C (întărit)
Timp deschis (23°C, 55% RV)*	25 - 30 de minute
Ajustabil până la	25 - 30 de minute
Rezistența la forfecare**	> 1,50 N/mm ²
Poate fi încărcat după*	Min. 3h
Slefubil/vopsibil după	Min. 16h
Rezistență împotriva îmbătrânirii	Buna
Temperatura de aplicare	15 °C → 25 °C
Consum*	În funcție de suprafață și spatula Spatula adeziv B3: 700 - 900 g/m ² Spatula B11: 900 - 1200 g/m ²

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

MS-30 Plus este un adeziv universal pentru parchet cu elasticitate ridicată, fara solvenți și fără apă. Potrivit pentru lipirea parchetului solid și stratificat cu caneluri pe pardoseli la interior.

Ambalare

Culoare: maro deschis

Ambalare: găleată de 6 kg, 14 kg (2 saci de aluminiu în cutie), găleată de 16 kg, 18 kg (3 saci de aluminiu în găleată)

Termen de valabilitate

Găleată de 16 kg, cel puțin 9 luni în ambalaj sigilat într-un loc uscat de depozitare la temperaturi între +5 °C și +25 °C. Saci de aluminiu: 12 luni în ambalaj sigilat, la loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Substraturi

Natura: MS-30 Plus trebuie aplicat pe o suprafață rigidă, curată, uscată permanent, fără praf și grăsimi, care nu conține părți libere, vopsea, ceară, ulei sau alți contaminanți. Neregulile precum nivelarea betonului rămasă, adezivii vechi pot afecta negativ aderența. Acestea trebuie, de preferință, să fie îndepărtate mecanic, de exemplu prin șlefuire sau sablare. Stratul superior al pardoselilor din anhidrit trebuie îndepărtat. Înainte de instalarea parchetului, substratul

trebuie verificat pentru a vă asigura că este adecvat.

Proprietăți

- Flexibil
- Eticheta EC-1 Plus: sistem monocomponent cu emisii foarte scăzute gata de utilizare
- Fără solvenți
- Nu conține apă
- Fără izocianat
- Aplicare usoară
- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală

Aplicații

- MS-30 Plus este un adeziv pentru parchet potrivit pentru lipirea atât a parchetului stratificat, cât și a celui solid, cu dinti și caneluri.
- Parchet masiv cu o latime maximă de 190mm și o grosime minimă de 16mm.
- Parchet stratificat cu o latime maximă de 280 mm și o grosime minimă de 16 mm.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.



MS-30 Plus

Revizuire: 22.09.2022

Pagina 2 din 2

Verificați conținutul de umiditate pe toată grosimea substratului cu un hidrometru cu carbură sau electric. Rețineți că un hidrometru electric oferă doar valori orientative. Conținutul de umiditate trebuie să corespundă recomandării producătorului pardoselii (în general max. 2% pentru suporturi de nisip ciment și max. 0,5% pentru anhidrit, măsurat cu un hidrometru cu carbură. Pentru substraturi cu încălzire prin pardoseală valorile sunt respectiv max. 1, 5% și 0,3%). Vă recomandăm un test preliminar de aderență pe orice suport.

Parchet

Parchetul de parchet trebuie aclimatizat timp de câteva zile în zona în care urmează a fi montat. Lăsați parchetul în ambalajul original până la montare pentru a evita orice deformare. Verificați înainte de instalare dacă conținutul de umiditate al lemnului este la fel

recomandat de furnizor, (în general 9% +/- 2%). Dacă umiditatea lemnului este mai mare de 11% nu se recomandă instalarea.

Lăsați un spațiu de 1 până la 1,5 cm în jurul perimetrului parchetului așezat, inclusiv orice coloane sau structuri, care pătrund în podea.

Metoda de aplicare

MS-30 Plus trebuie aclimatizat la temperatura camerei înainte de instalare. Aplicați adezivul pe suprafață cu mistria cu dinti Soudal B11. Nu aplicați pe suprafață mai mult decât poate fi acoperit cu parchet în 30 de minute. Glisați parchetul pe stratul de adeziv și loviți în poziție sau strângeți cu un ciocan de cauciuc. Este necesară o acoperire de contact de minim 80% pentru a asigura aderența parchetului. Dacă este necesar, încălcați parchetul cu greutate. Așteptați cel puțin 24 de ore înainte de șlefuirea și finisarea parchetului. Curățare: MS-30 Plus poate fi îndepărtat înainte de întărire de pe unelte și material cu Soudal Adhesive Cleaner 90A, Swipex sau white spirit. MS-30 Plus întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta și fișa cu date de securitate a materialului pentru mai multe informații.

Remarci

- Temperatura minimă a suportului trebuie să fie de cel puțin 15°C.
- Nu aplicați adezivul când umiditatea relativă este peste 75%. Nu instalați niciodată parchetul pe un substrat care conține prea multă umiditate sau pe substraturi cu o umiditate mai mare decât cea recomandată de furnizorul de lemn. Nu instalați niciodată lemn prea uscat (<7% umiditate). Se poate extinde la umiditate mai mare și poate provoca daune.
- Nu instalați dacă pereții și tavanele zonei nu sunt uscate (de exemplu, după tencuire sau vopsire etc.)
- Nu diluați adezivul.
- Nu aplicați niciodată pe un substrat care nu este protejat împotriva umidității în creștere. Dacă este necesar, aplicați un agent de etanșare la umiditate, cum ar fi Soudal EPR-31P.

Răspundere

Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul testelor, monitorizării și experienței. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.