


SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



SOUDABAND- BANDA HIDROIZOLANTA BITUM

Date tehnice :

Baza	Aluminiu - Polyester
Stratul adeziv	Bitum
Folie protectie	Folie siliconata
Elongatia la rupere EN 12311-1	10% (longitudinal) 20% (transversal)
Tensiunea maximala EN 12311-1	170 N / 50 mm (longitudinal) 190 N / 50 mm (transversal)
Reactia la foc EN 13501-1	Clasa E (inflamabilitate normala)
Factorul de rezistenta la difuzia vaporilor de apa (μ) NF EN 1931	Cca. 3960000
Rezistenta termica	-40°C....+80°C
Temperatura de aplicare	5 °C → 45 °C
Grosime	1,6 mm

Descriere : Soudaband este o banda autoadeziva compusa din elastomeri bituminoși pe suport folie de aluminiu sau polyester destinata acoperirii și izolării rosturilor de dimensiuni mari sau în unghi la elementele de acoperisuri (coame), seminee, cupole, luminatoare , drenaje și canalizări. Oferă rezultate imediate.

Caracteristici :

- autoadeziva cu putere mare de lipire
- rezistenta UV
- izolare instantanee
- usor de aplicat

Aplicatii :

- se poate aplica pe orice suprafata bituminoasa , pe orice material de constructii uzual
- hidroizoleaza și creaza rezistenta la intemperii pentru crapaturi și gauri în acoperisuri
- izolarea tevelor de scurgere și a burlanelor
- izolarea rosturilor și imbinarilor în unghi la elementele de acoperis

Ambalaj : Role cu lungimea de 10 m și latimi de 5 cm ; 7,5 cm ; 10 cm ; 15 cm ; 22,5 cm ; 30 cm

Culori : Exterior : gri, aluminiu, teracota (maro) , grafit, RAL 8017. Partea adeziva : negru.

Termen de garantie și depozitare :

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf și grasimi.



Soudal

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Mod de aplicare : taiati banda la lungimea dorita, indepartati folia protectoare si presati partea bituminoasa puternic pe substrat. Asigurati-va ca intre suprafata si banda exista un contact perfect pentru a prevenii formarea bulelor de aer. Daca se aplica banda langa banda suprapuneti benzile pe o latime de cel putin 25 mm una peste cealalta.

Utilizare :

Temperatura de aplicare : +5°C....+45°C

Curatare : cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Reparare : cu Soudaband

Observatii :

Temperatura de aplicare trebuie sa fie mai mare de +5°C.

Daca este necesar sa se lucreze la temperaturi mici banda trebuie mentinuta in prealabil la un loc calduros cel putin 12 ore.

Pentru aplicarea la temperaturi mai mici de +5°C suportul si banda trebuie incalzite inainte si in timpul aplicarii cu ajutorul echipamentelor de incalzire cu aer cald.