

Metylan

METYLAN NORMAL

ADEZIV PENTRU TAPET

CARACTERISTICI

- putere de lipire mare
- ușor de corectat
- ușor de amestecat și aplicat
- pastă omogenă
- permite alunecarea ușoară pentru potrivirea perfectă a modelelor
- rezistență la fluctuațiile de temperatură, calcar și beton
- fără conservanți, adecvat pentru uzul copiilor (de exemplu în grădinițe)



DOMENII DE UTILIZARE

Adeziv metilcelulozic de înaltă calitate pentru lipirea eficientă a tapetelor ușoare și standard 1 (DIN EN 233).

¹ detalii la acoperiri admise pentru pereți

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

Raport de dizolvare (125 g):

Pentru	Raport	Apă rece (litri)	Aproximativ	
			m ²	role ²
dimensiune	1 : 80	10	100	–
tapet ușor	1 : 70	8 ^{3/4}	50	10
tapet normal	1 : 60	7 ^{1/2}	40	8
tapet greu	1 : 50	6 ^{1/4}	30	6

² DIN EN 233 0,53m * 10,05m

AMESTECAREA PULBERII:

Amestecați conținutul pachetului (de ex. 125 g) în decurs de 15 secunde într-o găleată curată cu apă rece (de ex. 7^{1/2} l). Repetați după 2–3 minute. Amestecați din nou după 20 de minute, produsul este gata de utilizare.

Recomandare: Țineți pachetul deschis cu pastă aproape de suprafața apei și turnați pulberea în zona exterioară a vârtejului de apă; prin aceasta se reduce ridicarea prafului și riscul de formare a cocoloașelor.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI:

Înainte de aplicarea tapetului pe orice suprafață, trebuie să vă asigurați că aceasta este în

conformitate cu cerințele standard.

Suprafețele substrat trebuie să fie uscate, curate (de ex., fără praf, murdărie, grăsimi, ceară etc.), rezistente, cu absorbție uniformă și netede. Tapetele și pasta veche trebuie îndepărtate cu un agent de îndepărtare a tapetului. Suprafețele poroase trebuie amorsate cu o amorsă adecvată destinată aplicării tapetului (de ex. Metylan Primer).

Lăsați să se usuce bine înainte de aplicarea tapetului/acoperirii pentru pereți.

În funcție de acoperirea de perete aleasă, poate fi necesar să se îndeplinească cerințe suplimentare.

Henkel

APLICARE (aplicați pastă pe perete):

Pensulați uniform pe spatele tapetului cu o perie cu fire scurte (sau folosiți o mașină de aplicat pasta), lăsați să se moaie și apoi aplicați.

Ștergeți cu o lavetă curată, umedă sau cu un burete excesul de pastă și zonele împrășcate accidental.

Respectați instrucțiunile producătorului tapetului.

COMBINAREA CU ALTE PRODUSE:

+ A1065 Metylan Ovalit TM

Este permis și chiar, în unele cazuri, se recomandă să se combine adezivul de dispersie Metylan Ovalit TM cu o pastă de Metylan amestecată (de ex. o găleată de 750 g la 4 l pastă Metylan).

Beneficiile sunt aderență inițială crescută, rezistență la umezeală și rezistența lipiturii.

CAPACITĂȚI:

- Adeziune pentru acoperiri mai grele de pereți
- Adeziune a acoperirilor de perete detașabile (de ex. vinil cu strat de hârtie, formând o suprafață care se poate prelucra din nou după cojirea stratului superior de vinil în cadrul procesului de redecorație)
- Crearea de îmbinări suprapuse (cu excepția celor de vinil pe vinil sau similar) acolo unde este necesar (de ex. la colțurile pereților)

CURĂȚAREA SCULELOR:

Cu apă, imediat după utilizare.

ELIMINAREA PRODUSULUI:

Eliminați deșeurile și reziduurile în conformitate cu cerințele autorităților locale.

Folosiți pentru reciclare ambalajele doar când sunt complet golite.

DATE TEHNICE

Densitate vrac:	310-360 g / l (Metodă internă: 91001001)
Temperatură de lucru:	nu folosiți sub 10 °C (temperatura camerei și a suprafeței)
Raport de amestec:	vezi tabelul (de ex. 1: 60 125 g în 7 ^{1/2} litri de apă)
Culoare:	transparent
Consistență:	pastă, densă, groasă
Valoarea pH-ului pasteii:	aprox. 6,5 – 8,0 (Metodă internă: 00313501)
Consum:	150 – 200 g/m ²
Acoperire:	aprox. 40 m (64 m dimensionare)
Aplicare (aplicați pastă pe perete):	pensulă sau mașină de aplicat pasta
Termen de valabilitate:	24 de luni
Depozitare & transport:	Produsul are rezistență la temperatură (-20 °C la +50 °C). În condițiile uzuale de depozitare și transport, nu sunt de așteptat deteriorări ale produsului. Depozitați într-un recipient original sigilat, protejat împotriva umezelii.
Durabilitate (după amestecare):	Până la 7 zile (în funcție de condițiile de mediu)
Fiabilitatea lipiturii:	Rezistă la influențe și solicitări normale la interior
Permeabilitate la vapori: (Valoare Sd)	Permeabil la vapori (în conformitate cu DIN 4108-3, 3.1.4) Sd [m] ≤ 0,01 Metodă în conformitate cu: DIN EN ISO 12572 (09-2001) aprox. 200 g/m ²

LIMITĂRI

Generalități: nu este adecvat în zone de dușuri sau alte zone cu expunere ridicată sau permanentă la apă.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza produsul, consultați fișa tehnică de securitate aferentă materialului, disponibilă pe la cerere.

DIMENSIUNEA PACHETULUI

Dimensiuni standard ale pachetului
125g

