

SPOR VOPSEA SUPER- LAVABILA DE INTERIOR



Descriere produs

Vopsea albă super-lavabilă de interior, special concepută pentru pereți și tavane, ce oferă un nivel excepțional de durabilitate și finisaj **cu FORMULA PENTA care cuprinde** 5 atribute esențiale unei zugrăveli perfecte.

ZERO* conținut de COV: *Conținut foarte scăzut de Compuși Organici Volatili în stare gata pentru utilizare este sub 1g/l față de valoarea limită de 30g/l, conform legislației UE (Directiva 42/2004 pentru categoria „Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane”)

Caracteristici principale

- Aplicare ușoară
- Fără urme de trafalet
- Rezistență sporită
- Alb imaculat
- Fără miros

Domenii de utilizare

Protecția și decorarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, tencuială, gips, gips-carton ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. Nu se aplică pe: baze silicate vechi, var și humă, vopsele alchidice, lacuri.

Mod de aplicare

Pregătirea bazei:

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și pete de grăsime. Straturile vechi de vopsele subțiri și vopsele pe bază de solvenți se îndepărtează, iar resturile acestora se spală sau se curăță.

Suprafețele noi absorbante se vor grundui cu Policolor Amorsă perete.

Aplicare:

Camere de zi, dormitoare, bucătării, camere pentru copii; birouri, clădiri publice; hoteluri, restaurante, centre de fitness.

Înainte de utilizare, produsul se amestecă bine și se diluează cu până la 5% apă, dacă este necesar.

Se utilizează la o temperatură între 5°C și 30°C.

Se aplică un prim strat pe suprafețele pregătite pentru vopsire cu pensula, rola sau pulverizare. Următorul strat se aplică după 2-4 ore, cel mai devreme.

Intretinerea echipamentului de vopsire

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumuri specifice & timp de uscare

Consumul teoretic: 12-14 m²/l/ strat

Timp de uscare la atingere : 15 minute

Timp de uscare pentru reacoperire: 2 ore

Timp de uscare completă: 24 ore

Temperaturile ridicate / foarte scăzute și umiditatea crescută pot influența timpul de uscare și calitatea lucrării.

Număr de straturi recomandate: 2

Caracteristici tehnice

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect peliculă	-	lichid omogen, vâscos	vizual
Densitate, (23±0.5) °C	g/cm ³	1.66±0.03 kg/l	SR EN ISO 2811-4
Grad de luciu	.	10% (at 85°, min)	SR EN ISO 2813
Vâscozitate Brookfield (23±0.5) °C	mPa.s	3000 mPa.s, min.	SR EN ISO 2555

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă 1L, 2.5L, 3L, 4L, 8.5L, 10L, 15L, 17.5L, 20L, 25L.

Depozitare: În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C

- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original, închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Masuri de securitate și igienă

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max. g/l: 30

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe eticheta și în această fișă.

tehnica. Garantam proprietatile si calitatile produsului, in masura in care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizati de noi si nu ar putea fi luati in considerare in pregatirea acestei fise tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio raspundere in cazurile de mai sus, cu exceptia cazului in care a fost acordata explicit, sau daca raspunderea este impusa de dispozitii legale sau care decurg din obligatii comerciale. Intrucat informatiile continute in aceasta fisa tehnica sunt supuse unor modificari periodice, va rugam sa va asigurati, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, ca aceasta descriere este cea mai recenta si nu a fost inlocuita cu o noua versiune.

