

82A - Epofix

Descrierea produsului

82A - Epofix este un adeziv cu întărire rapidă, bicomponent, bazat pe rășini epoxidice.

Proprietăți

- Duza de aplicare bicomponentă.
- Uscare rapidă.
- Rezistență mare la aderență.
- Dezvoltare rapidă a rezistenței finale.

Aplicații

- Lipirea celor mai comune materiale, cum ar fi porțelan, ceramică, bijuterii, sticlă, metal, chereștea, gresie etc.

Date tehnice

Bază	Rășini epoxidice
Consistență	Lichid
Sistem de întărire	Întărire chimică
Timp de uscare	Ca. 10 minute
Densitate	Ca. 1,10 g/ml
Vâscozitate	Ca. 10.000 mPa.s
Timp de lucru deschis	Ca. 4 minutes
Temperatura de aplicare	15 °C - 25 °C
Rezistență la temperatură	-40°C → +90°C

Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.

Substraturi

- Starea substratului
Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
Nu este necesară o tratare prealabilă.
- Tipuri de substrat
82A - Epofix are o aderență bună la următoarele substraturi: toate materialele obișnuite. Recomandăm un test preliminar de aderență pe orice substrat.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
Tăiați duza la aceeași înălțime și aplicați cantitatea necesară de adeziv. Amestecați bine ambele componente. Aduceți ambele părți împreună în maximum Ca. 4 minute după amestecare. Aplicați adezivul uniform pe una dintre părțile care urmează să fie lipite. Îmbinați materialele și presați timp de cel puțin 10 minute sau apăsați-le împreună.



82A - Epofix

- Metoda de curățare
82A - Epofix poate fi curățat înainte de întărire de pe unelte și materiale cu Soudal Spray Curățător de adezivi, Soudal Șervețele Swipex sau cu white spirit. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.
- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

Remarci

- După utilizare, puneți capacul pe duză.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.