



Fișă tehnică

MIXTION ULEI 12 H.

cod. CDO6840



DESCRIERE

Mixtion ulei 12 H. pentru a fi utilizat pentru aplicarea foii de aur și argint de toate caratele pe orice suport (lemn, ipsos, metal etc.). Potrivit și pentru aur fals (mat, oron etc.) și recomandat și pentru obiecte care urmează să fie expuse în aer liber.

FACE

20-40 m²/Lt pe strat în funcție de metoda de aplicare și gradul de absorbție a lemnului.

DOMENII DE APLICARE

Suprafețe interioare din lemn netratat sau tratate anterior cu vopsele și alte finisaje din gama Borma. Potrivit pentru finisarea mobilierului, usilor interioare, boilerilor, ramelor, elementelor de mobilier din lemn în general.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Produs gata de utilizare. Dacă este necesar, poate fi diluat după cum se dorește cu Solvoil 04 sau 06.

Caracteristici	U.M.	Valoare
Densitate	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Conținut solid	%	12 ± 1
Timp complet de uscare (20°C)	Ore	24 ± 6

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru utilizare ca vopsea pe lemn netratat: șlefuiți suprafața obiectului pentru a obține o suprafață netedă, curată, fără uleiuri, grăsimi, ceară, silicon și vopsele vechi.

Pentru utilizare ca patină: asigurați-vă că vopselele aplicate ca bază sunt complet uscate și, în orice caz, fără uleiuri, grăsimi, ceară și siliconi.

Produsul poate fi aplicat pe șelac, nitro, acril, poliuretan, chiar baze sau finisaje pe bază de apă.



MOD DE UTILIZARE



Întindeți cu o perie plată pe suprafața netezită și/sau periată anterior.



Se lasă să se usuce departe de praf, timp de 3 până la 12 ore. Produsul este gata atunci când este lipicios și nu tinde să se desprindă de suport; în caz contrar, lăsați să se usuce în continuare.



Apoi depuneți foia de aur.
Îndepărtați orice reziduu de produs cu esență de terebentină.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Pentru a obține o uscare regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive. Se recomandă să nu se aplice sub lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, ceții sau cu riscul de îngheț nocturn.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a verifica dacă efectul corespunde celui dorit și pentru a verifica compatibilitatea cu substraturi necunoscute.

Utilizarea pe lemn dur și/sau exotic poate duce la o prelungire semnificativă a timpilor de uscare.

Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în timpul și după aplicare.

AMBALAJ

Cod. CDO6840	6 x 250 ML
Cod. CDO6841	6 x 500 ML
Cod. CDO6842	6 x 1 L
Cod. CDO6843	2 x 5 L
Cod. CDO6844	1 x 10 L
Cod. CDO6845	1 x 20 L

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scânteii și alte surse de aprindere.

Produsul are o durată de valabilitate de 24 de luni de la data producției.

AVERTISMENTE

Citiți FDS înainte de utilizare.

Rumegușul, cârpele de bumbac, hârtia și produsele similare înmuiate în produs lichid și lăsate în astfel de condiții pot provoca ardere spontană.

Prin urmare, în cazul unor astfel de materiale pentru curățare sau altfel, aveți grijă să asigurați o bună ventilație pentru a permite produsului să se usuce rapid sau să le udați cu apă înainte de eliminare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, sisteme, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă acestea sunt potrivite nevoilor sale. La rândul nostru, garantăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

Codul produsului:
CDO6840

Revizuire: **01 del 31.08.2018**