



Fișă tehnică

Lac pentru lemn exterior 2K

Lac pentru lemn bicomponent

cod 41102K-XX



DESCRIERE

Lac bicomponent, ideal pentru pardoseli exterioare și suprafețe din lemn în general, cu un efect decorativ plăcut. Oferă o protecție excelentă împotriva agenților atmosferici și a uzurii normale, garantând o durată lungă de viață în timp.

Disponibil în următoarele luciuri: efect natural 0-5%, mat 20-30%, semilucios 50-60%, lucios 80-90%.

Disponibil și în versiunea THIXO pentru suprafețe verticale.

Pentru lemnul exotic este recomandabil să aplicați codul Holz Lasur 3610XX ca prim strat pentru a crește durata acoperirii sau codul Borma Shield 3630.

Cod catalizator
4110K Raport
cataliză 1 : 1.

FACE

10-14 m²/Lt pe strat în funcție de metoda de aplicare și gradul de absorbție a lemnului.

DOMENII DE APLICARE

Suprafețe exterioare din lemn brut sau tratate anterior cu Scutul Borma: case din lemn, garduri, pergole, rame de ferestre, structuri diverse.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Pentru unelte de curățare și pentru orice diluții, utilizați diluantul poliuretan universal TH0011.



Caracteristici	UM	Valoare
Densitate	g/ cm3	1.04
Vâscozitate Ford#4	Sec.	35±2
Conținut solid	%	42±2
Viața de oală	Ore	4-6
Timp de uscare, fără praf (20°C)	Ore	2
Timp de uscare, complet (20° C)	Ore	24

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Șlefuiți suprafața de tratat pentru a obține o suprafață netedă, curată, fără uleiuri, grăsimi, ceară, silicon și vopsele vechi. Umpleți fisurile și neregulile de suprafață. Șlefuirea cu șmirghel cu granulație 180/220 duce la un rezultat estetic mai bun al picturii. Înainte de a aplica stratul de bază, aspirați toate reziduurile de praf. Umiditatea lemnului trebuie să fie între 9% și 12%. Temperatura de funcționare nu mai mică de + 10°C.

MOD DE UTILIZARE



Diluati lemnul exterior Lipsă 2K 10-20% cu TH0011.

Amestecați Exterior Wood Lack 2K cu întăritorul 4110-K în raportul 1 : 1. Așteptați 10 minute înainte de a aplica produsul.



Întindeți produsul uniform cu o perie, rolă sau spray.



Se lasă să se usuce timp de 2 ore. Așteptați o întărire suficientă înainte de a continua.



Șlefuiți cu hârtie cu granulație 180/220 sau plasă abrazivă și praf perfect înainte de a aplica al doilea strat.



Aplicați cel puțin un al doilea strat.



Așteptați 24 de ore pentru uscarea completă.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare.

Asigurați întotdeauna ventilație și temperatură adecvate în timpul și după aplicare pentru a facilita procesul de uscare. Pentru a obține o uscare regulată, aplicați uniform și nu grosimi excesive.

Este recomandabil să nu aplicați sub acțiunea directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, ceții sau cu riscul de îngheț noaptea.

CICLURI RECOMANDATE

Pentru a finaliza ciclul de lucru, sunt recomandate următoarele produse:

1. **Holzmasse Base** cod.0052 rășină de legare, umplută cu praf de lemn.
2. **Holzmasse K2 KDF** cod. 1650XX, chit bicomponent pentru lemn.
3. **Holz Lasur** – cod. 3610XX – posibil ca prim strat pentru a crește durata acoperirii
4. **Curățător de parchet** cod. NAT0048 săpun detergent pentru parchet
5. **Ceara de parchet** cod. 0490, ceara lichida autolustruitoare pentru parchet.



SISTEMUL DE CULORI BORMA



Paste compatibile:
Paste pigmentate ale COPU
serie

AMBALAJ

Cod 41102K+ 4110K	6 x (1Lt + 1Lt)
Cod 41112K+ 4111K	2 x (2,5Lt + 2,5Lt)
Cod 41122K+ 4112K	2 x (5Lt + 5Lt)
Cod 41132K+ 4113K	1 x (20Lt + 20Lt)

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat;
Păstrați recipientul închis atunci când nu este
utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări
deschise, scântei și alte surse de aprindere.

Produsul are un timp de depozitare de 24 de
luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza
rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu
toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt
oferite cu bună credință, dar fără garanție. De
fapt, diferite substraturi, condiții de aplicare,
sisteme, diluții sunt o parte integrantă a
rezultatului final și adesea dincolo de orice
control. Utilizatorul trebuie să încerce
produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt
potrivite nevoilor sale. În ceea ce ne privește,
garantăm continuitatea caracteristicilor
chimico-fizice.

Număr produs: **41102K-XX**
Revizuire: **03 din 09.01.2025**