



## ANTIFOC PQ

### DESCRIERE

Poliuretan transparent Pachet de 2 lacuri pentru a fi utilizat ca finisaj autoetanșant pentru parchet și lemn în general, cu proprietăți ignifuge. Certificat în **EUROCLASS Bfl-s1** în conformitate cu norma **EN13501- 1:2009** de către **ISTITUTO GIORDANO SpA**. Produsul este destinat utilizării în interior.

### CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE

Apariție:

Vâscozitate A+B (20°C):

Densitate relativă:

Testul învinsului:

Cataliză:

Durata de viață (20°C):

Luciu:

Timpi de uscare (20°C, 50% U.R.):

lichid translucid

≈ 35" (Cupa Ford 4)

1,02 +/- 0,1 kg/l

≤ 40 mg (ASTM D4060, 1000 r, 1000 Kg, CS10 abr.)

1:1

1 oră

35 +/- 5 g.u.

**Mulțumiri gratuite:** ≈ 3 ore

**Înainte de șlefuire:** ≈ 8 ore

**Supravopsibil (cu el însuși):** 12 ore

Consum

≈ 100 g/mp pentru straturi (3 straturi pentru 300 g/mp în conformitate cu EN13501)

Aplicare de diluare

Diluant PU pentru FIRESTOP PQ  
Spray, rolă de mână, perie

### MOD DE UTILIZARE

**Condiții de aplicare:**

Temperatura recomandată a fundalului și a mediului: 15-30°C

Umiditate relativă ambientală: 50-60% Umiditate relativă a lemnului: < 12%

Produsul catalizat poate fi diluat de la 10 la 15% din greutate cu diluant PU pentru **FIRESTOP PQ**.

Aplicați în cantitatea recomandată de 300 g/mp în trei straturi de 100 g/mp fiecare, prin spray, pensulă sau rolă.

## DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, a se păstra recipientul aproape atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări, scântei și alte surse de aprindere. Perioada de valabilitate a produsului este de 12 luni dacă este depozitat corect, bine închis și într-un interval de temperatură de 10°C-25°C.

Păstrați sigilat catalizatorul în special atunci când nu este utilizat, pentru a evita reacțiile de întărire cu umiditatea mediului.

## AMBALAJ

Produsul vine în pachete combinate

## AVERTISMENT

Fișele noastre tehnice sunt pregătite pe baza performanței medii a testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără nicio garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, instalații industriale, diluții sunt determinante pentru rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să încerce produsul pentru a vedea dacă este potrivit pentru nevoile sale. Ne vom asigura că continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.