



Fișă tehnică

Naturaqua WPC Deck Sealer

Sigilant pe bază de apă pentru terase și punți din lemn compozit WPC

NAT4965XX cod



DESCRIERE

Tratament pe bază de uleiuri oxidative, ceară și rășini naturale dispersate în apă pentru protecția materialelor compozite precum WPC, lemn precomprimat etc. Cu uscare rapidă, este foarte rezistent la apă și ulei și vă permite să evitați formarea petelor inestetice și persistente din cauza absorbției substanțelor uleioase și a murdăriei. Îmbogățit cu filtre UV, pătrunde adânc pentru a garanta o aderență și o protecție excelentă la substraturile tratate. Aplicat și uscat, permite obținerea unui efect natural plăcut, fără a schimba culoarea WPC. Rezistență bună la traficul pietonal.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Gata de utilizare.

Solubil în apă.

DOMENII DE APLICARE

Suprafețe exterioare din lemn compozit, cum ar fi WPC: terase din lemn, piloni, pardoseli, placări de fațadă.

CERTIFICĂRI ȘI CONFORMITATE

Conform standardului **EN 71.III** privind siguranța jucăriilor pentru copii.

FACE

30-40 m²/Lt pe strat în funcție de metoda de aplicare și compoziția WPC.



Caracteristici	UM	Valoare
Densitate	g/ cm3	1,02 ± 0,02
Vâscozitate Ford#4	Sec.	10±2
Reziduuri uscate	%	18 ±5
Timp de uscare, un singur strat de praf uscat (20°C)	Ore	4
Timp de uscare, complet (20°C)	Ore	24±6
Nivel de luciu: mat profund - efect natural	%	00 - 05

MOD DE UTILIZARE



Curățați suprafața de tratat de grăsimi, siliconi sau urme de



Întindeți produsul uniform evitând excesele. Pentru primul strat recomandam utilizarea unei pensule plate sau a pensulei de aplicare Borma.



Se lasă să se usuce cel puțin 6-8 ore. (Deoarece este un ulei oxidativ, cifra variază în funcție de condițiile climatice. O zi de soare puternic și o bună ventilație pot accelera foarte mult timpii de uscare)



Dacă este necesar, continuați cu șlefuirea cu șmirghel cu granulație



Aplicați cel puțin un al doilea strat.



Așteptați 24 de ore pentru uscarea completă.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare.

În cazul substraturilor canelate (linii antiderapante), plăcilor periate cu efect antic, se recomandă prudență! Aplicați produsul cu o pensulă plată sau o perie standard. Pulverizarea este posibilă, dar aveți grijă să evitați acumularea excesivă de produs. Fără rolă!

Alegerea unei versiuni colorate asigură că finisajul are o rezistență semnificativ mai mare la razele ultraviolete decât versiunea transparentă a aceluiași produs.

Datorită absorbției scăzute a WPC, atunci când se utilizează produse colorate, se recomandă o atenție și mai mare pentru a asigura o aplicare uniformă. Pentru a obține o uscare regulată, aplicați uniform și în cantitate moderată.

Uleiurile pe bază de apă nu sunt compatibile cu straturile de bază de altă natură: prin urmare, se recomandă aplicarea lor pe lemn brut sau produse compatibile. Este recomandabil să nu aplicați sub acțiunea directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, ceții sau cu riscul de îngheț noaptea.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a verifica dacă efectul corespunde celui dorit.

Utilizarea pe lemn dur și/sau exotic poate împiedica aderența.

Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în timpul și după aplicare pentru a facilita



EXTERIORS LINE



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

procesul oxidativ și, prin urmare, pentru a permite întărirea corectă a stratului de ulei aplicat.



acestea sunt

AMBALAJ

Codul NAT4965.1	6 x 1Lt
-----------------	---------

Cod NAT4965.2,5	2 x 2,5Lt
-----------------	-----------

Codul NAT4965.5	2 x 5Lt
-----------------	---------

Codul NAT4965.10	1 x 10Lt
------------------	----------

Cod NAT4965.20	1 x 20Lt
----------------	----------

SISTEMUL DE CULORI BORMA



Paste compatibile:

Pigmenți pe bază de apă din seria
COWN / COWT

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat;
Păstrați recipientul închis atunci când nu este
utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări
deschise, scânteii și alte surse de aprindere.

Păstrați congelarea formei.

Produsul are un timp de depozitare de 24 de
luni de la data producției.

AVERTISMENTE

Citiți FDS înainte de utilizare.

Respectați reglementările de siguranță în
vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza
rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu
toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt
oferite cu bună credință, dar fără garanție. De
fapt, diferite substraturi, condiții de aplicare,
sisteme, diluții sunt o parte integrantă a
rezultatului final și adesea dincolo de orice
control. Utilizatorul trebuie să încerce
produsele furnizate pentru a verifica dacă

potrivit pentru nevoile sale. La rândul nostru,
garantăm continuitatea caracteristicilor
chimico-fizice.

Codul produsului:

NAT4965XX

Revizuire: **01 din**

27.07.2022