



Fișă tehnică

Revizuirea 00 din 20.10.2021

SOLUȚIE DE CHITUIT LEMN

Rășină de legare pentru umplură pentru lemn

DESCRIERE:

BORMA HOLMASSELOSUNG este o rășină de legare gata de utilizare pentru prepararea individuală a BORMA HOLZMASSE. Lipit împreună cu rumeguș de lemn obținut prin șlefuire, permite obținerea cu ușurință a unei paste tartinabile.

În funcție de tipul de lemn, de absorbția acestuia, de dimensiunile pulberii și de consistența pastei pe care doriți să o obțineți, raportul dintre rășină și pulbere va fi între 1 parte pulbere și 3/4 părți rășină (trebuie să atingă consistența unei *paste* ușor de aplicat cu *spatula*).

Rășina de legare nu modifică culoarea originală a lemnului și, prin urmare, pasta are aceeași nuanță a lemnului din care a fost obținută pulberea.

Pasta poate fi colorată sau lăcuită atât cu produse pe bază de solvent, cât și cu apă.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE:

Apariție:	lichid
Culoare:	incolor
Miros:	caracteristic
Diluare:	solvent nitro, acetonă

MOD DE UTILIZARE:

Dacă zona de tratat are defecte mici, este de preferat un material de umplură lichid, însă în cazul defectelor mai mari/mari adânci este recomandabil un material de umplură mai gros, deoarece apare o contracție naturală atunci când se usucă.

Umpleți de una sau două ori în funcție de cantitatea necesară, îndepărtând orice exces de produs. Produsul durează între 5 și 45 de minute pentru a se usca, în funcție de grosimea aplicată.

Când suprafața este uscată, se poate continua cu șmirghelul și eventuala lăcuire.

PACHET:

Produsul este ambalat în cutii aprobate cu un capac sigur pentru copii de 500 ml, 1 litru, 5 litri și 10 litri.

DEPOZITARE:

Păstrați recipientele bine închise într-un loc proaspăt și bine ventilat, departe de flăcări și surse de căldură, scântei și sarcini electrice.

Produsul nu se păstrează în condiții de îngheț.

Produsul are o durată de depozitare de 12 luni de la data producției, dacă este păstrat în recipiente sigilate originale, într-o zonă în care temperatura este cuprinsă între 5° C și 25° C.



BORMAWACHS®

Wood Professional Cosmetics

AVERTISMENT:

Fișele noastre tehnice sunt pregătite pe baza performanței medii a testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără nicio garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, instalații industriale, diluții sunt determinante pentru rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să încerce produsul pentru a vedea dacă este potrivit pentru nevoile sale. Vom asigura continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.