



Sageac SV(P) 07 / SV(P) 08

Fișă tehnică

Tipul profilului	Panou plat cu perforații SV(P) 07 / Panou plat fără perforații SV(P) 08
Material	PVC-U
Lungime totală	2,7 m
Lățime utilizabilă/totală	SV(P) 07 / SV(P) 08: 300mm/340mm
Greutate	SV(P) 07 / SV(P) 08: $\pm 2,308 \text{ kg/m}^2$
Ambalare	10 buc/pachet
Numărul de m ² într-un pachet	8,1 m ²
Cerințe pentru transport și depozitare	Produsele trebuie depozitate în spații închise, ferite de lumina directă a soarelui și de alte surse de căldură, la o temperatură de maxim 60°C. Panourile și profilele de finisare trebuie să fie protejate împotriva contaminării, deformării și deteriorării mecanice. Produsele trebuie depozitate pe rafturi sau paleți cu o lungime cel puțin egală cu lungimea pachetului. Nu se vor lăsa capetele pachetului fără sprijin și nu se vor așeza mai mult de 10-12 pachete unul peste celălalt.
Unelte pentru montaj	Prelucrarea panourilor și a profilelor de finisare trebuie să fie efectuată folosind unelte tradiționale de tâmplărie pentru tăiere sau găurire. Ar trebui să utilizați ferăstraie cu dinți mici; se recomandă ca uneltele mecanice pentru prelucrare să fie utilizate la aceeași viteză sau la o viteză mai mare decât în cazul prelucrării lemnului.
Fixarea șuruburilor	Șuruburile – se fixează conform instrucțiunilor de montare. Șurubul nu se înfiletează până la capăt.
Găuri prefabricate pentru montaj	Da. Există găuri longitudinale pentru fixarea șuruburilor
Temperatura pentru montaj	Montați panourile și profilele de finisare într-un interval de temperatură ambientală cuprins între 5°C și 30°C. Înainte de montaj, aclimatizați produsele la temperatura mediului ambiant timp de 2 până la 3 ore pentru a permite fiecărui profil să-și ajusteze temperatura în concordanță cu condițiile ambientale.
Montajul	- Construcția portantă (caroiajul) pe care se montează produsul poate fi realizat atât cu șipci de lemn sau cu profile metalice montate direct pe perețe. - Atât șipcile de lemn cât și profilele metalice trebuie să fie aliniate cu ajutorul nivelei, astfel încât să formeze o suprafață plană; dacă este necesar, utilizați pene, pentru a egaliza structura construcției portante. - Șipcile de lemn ar trebui să fie realizate din lemn de calitate bună, fără noduri, cu un conținut de umiditate de 15-17%, corespunzător impregnat, având dimensiuni: minim 30x22 mm. - Pentru structura metalică folosim profile UW/CW 75, cu o lățime de 50 mm și o lungime de 4 metri. *Dimensiunea profilelor și a șipcilor de lemn depinde de înălțimea de montare și de temperatură; mai multe detalii în instrucțiunile de montaj disponibile pe vilohome.com.
Informații utile pentru montaj	- Panourile și profilele de finisare de culoarea stejar auriu, nuc, stejar winchester și alb pot fi montate în zona inferioară a acoperișului, în zonele expuse la lumina directă a soarelui, cu condiția ca panoul să nu depășească lungimea de 1m. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de montaj disponibile pe vilohome.com. - Iluminare. Dacă folosiți corpuri de iluminat cu halogen, nu uitați să lăsați un spațiu de ventilare de cel puțin 120 mm în panoul de Sageac, deasupra sursei de lumină. Această mențiune nu se aplică pentru sursele de lumină cu LED.
Întreținere	Curățați periodic cu o soluție de detergent pentru uz casnic, care să nu depășească 40°C. Nu utilizați solvenți și lichide agresive și corozive similare. Clătiți suprafața cu apă curată după spălare.

Caracteristici esențiale	Performanță	Metode de evaluare
Rezistență la impact	≥ 350 Valoare medie: ≥ 250 Valoare unică: ≥ 120	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
Înlăturarea substanțelor periculoase	NPD	
Reacție la foc*	D-s3;d0	
Schimbare a culorii	schimbare a culorii, nu mai mult de 3 nuanțe	
Rezistență la fixare	Vezi: Instrucțiunile de montaj	

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ

Clase de comportare la foc a produselor pentru construcții - explicații terminologie conform "P 118-2025 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor"

SIDING SV(P) 07 / SV(P) 08 - Reacție la foc - D-s3;d0

1) Clase de comportare la foc a produselor pentru construcții

(13.1) Clasele de performanță privind reacția la foc a produselor pentru construcții (cu excepția pardoselilor, produselor termoizolante pentru tubulaturi liniare și a cablurilor electrice), sunt A1, A2, B, C, D, E și F, respectiv:

1. A1 - produse incombustibile care nu contribuie deloc la dezvoltarea incendiului;
2. A2 - produse care nu se pot aprinde cu flăcără și a căror contribuție la dezvoltarea incendiului este extrem de limitată;
3. B - produse care se sting în lipsa unei flăcări de întreținere și al căror aport la dezvoltarea incendiului este foarte mic;
4. C - produse combustibile care contribuie mediu la dezvoltarea incendiului în anumite limite; (timp până la conturare incendiu >10 min)
5. **D - produse combustibile care contribuie mediu la dezvoltarea și propagarea incendiului; (timp până la conturare incendiu 2 - 10 min)**
6. E - produse combustibile a căror contribuție la propagarea rapidă a incendiului este importantă; (timp până la conturare incendiu <2 min)
7. F - produse combustibile a căror contribuție la propagarea rapidă a incendiului este foarte importantă.

La fiecare produs se specifică emisia de fum (s1, s2 și s3) și a picăturilor/particulelor arzânde (d0, d1 și d2), conform Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc.

Emisia de fum: s1-s3

s1: minima

s2: medie

s3: ridicata

Picături incandescente: d0- d2

d0: fără picături

d1: număr mediu de picături

d2: număr ridicat de picături