



FISĂ TEHNICĂ

INNENWEISS®

vopsea lavabilă albă, pentru interior

Nr:35/1Editia:5 Revizia:4

Data: 7.10.2024

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea lavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi și aditivi. Prezintă aplicabilitate bună, putere de acoperire ridicată și aderență bună la suportul pregătit corespunzător. Realizează pelicule lavabile și permeabile la vapori. Se poate nuanța folosind **savana** colorant superconcentrat pentru vopsea lavabilă sau sistemul de colorare **savana** de la punctele de vânzare.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori și a tavanelor (gleturi, gips carton, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale).

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm ³ (20±0,5)°C	1,58 - 1,64
COV	Subcategorie produs: „ Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 29.
Culoare	alb
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare pentru reacoperire, 20°C	6 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore
	Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală;

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă Diluare produs: - stratul 1 – vopsea diluată cu cca. 15% apă; - stratul 2 (final) – vopsea nediluată sau diluată cu cca. 8% apă; Diluția este raportată la volumul vopselei. Reglarea dilutiei se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 mp înainte de începerea lucrului pe toată suprafața. Se omogenizează înainte de utilizare. Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.
------------------	---

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

Suprafețe noi

- tencuielile minerale (gleturile de var, ciment) se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă și se îndepărtează eflorescențele prin acțiune mecanică sau decapare acidă;
- gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și se șlefuiesc;
- se amorsează cu **INNENWEISS AMORSĂ CONCENTRATĂ SAU GATA DE UTILIZARE**.

Suprafețe vechi și/ sau vopsite în prealabil

- nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire;

- zonele reparate prin retencuire se maturează și se amorsează la fel ca tencuielile minerale noi și la 24 de ore de la aplicarea amorsei se aplică stratul de finisare;
- suporturile cu porozitate ridicată sau friabile se amorsează cu **savana amorsa** gata preparata sau cu **savana amorsa cu rezistentă la mușcăi**.

Atenție!

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare pot modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Asigurați o aerisire corespunzătoare în timpul utilizării și uscării produsului, deschideți geamurile.
- Folosiți echipament de protecție în mod corespunzător.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.
- Nu se amestecă cu alte produse – NU se amestecă produsul cu amorsa!

Număr de straturi

2

Randament teoretic de aplicare

13 – 15 mp/l/strat, în funcție de tipul suportului și modul de aplicare.

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau pompa airless.

Suprafețele se vopsesc de sus în jos, uniform și fără întrerupere, pentru a preveni stropirea și apariția unor dungi inestetice.

Curățare echipament de lucru

Cu apă

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, aplicați vopseaua în sistem cu **INNENWEISS AMORSĂ CONCENTRATĂ SAU GATA DE FOLOSIRE!**

TERMEN DE VALABILITATE

48 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș ce conțin 2,5L, 5L, 8,5 L, 15L, 20L și 25 L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

AkzoNobel

Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015. Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă