

ROXOLID WOOD-X

Adeziv pentru lemn D3



1. Caracteristici/Mod de utilizare

- **ROXOLID WOOD Adeziv pentru lemn D3** este un adeziv **fără solvenți**, **gata de utilizare**, conceput pentru **lipirea eficientă a tuturor tipurilor de lemn**. Formula fără solvenți asigură o aplicare sigură și curată, fiind ideală pentru aplicații la interior și exterior.
- **ROXOLID WOOD Adeziv pentru lemn D3** este ideal pentru amenajări interioare inclusiv spații cu expunere frecventă la umiditate, cum ar fi băile, interiorul bărcilor, pivnițele sau în zone exterioare protejate.
- **ROXOLID WOOD Adeziv pentru lemn D3** se prezintă sub formă lichidă, omogenă, ușor de aplicat, adecvată pentru utilizare directă fără amestec sau diluare.
- **ROXOLID WOOD Adeziv pentru lemn D3** este rezistent la apă și la temperaturi ridicate de până la +70 °C.
- **ROXOLID WOOD Adeziv pentru lemn D3** se încadrează în clasa de solicitare D3 (cf. DIN EN 204)



5 minute

timp de ajustare



Impermeabil



Fara solvenți

2. Straul suport si aplicarea

- Suprafețele pe care se aplică adezivul trebuie să fie uscate, curate, fără impurități și particule neaderente.
- Toate piesele care urmează să fie conectate trebuie să se potrivească cât mai precis posibil.

- Adezivul se aplică în strat subțire pe una dintre suprafețe. În cazul suprafețelor mai mari sau al lemnului de esență tare, se recomandă aplicarea adezivului pe ambele părți pentru a asigura o lipire uniformă și durabilă.
 - Îmbinați piesele în decurs de maximum cinci minute de la aplicarea adezivului și presăți-le timp de cel puțin 30 de minute .
 - În cazul aplicării în straturi groase, este recomandat să lăsați adezivul să se usuce timp de aproximativ 15 minute între două aplicări.
 - Îndepărtați imediat excesul de adeziv cu o cârpă umedă.
 - Suprafața este complet uscată și gata să suporte încărcări după 24 de ore.
 - Evitați orice contact cu metalul (risc de coroziune).
- Datorită gamei largi de aplicații posibile, în general sunt necesare teste preliminare de adeziune

3. Consum

Consumul de adeziv variază în funcție de tipul îmbinării și de natura suprafețelor de lipit. Pentru rezultate optime, se recomandă testarea prealabilă în condițiile specifice de aplicare.

4. Temperatura de aplicare

Temperatura minimă de aplicare trebuie să fie de cel puțin +10 °C. Aplicarea adezivului sub această temperatură poate afecta performanța și calitatea lipirii.

5. Componenta materialului

Adeziv pe bază de acetat de polivinil (PVAc), culoare alb.

6. Date tehnice

Aspect:	Alb, devine transparent după uscare
Miros:	Emisii olfactive reduse
Starea de agregare:	Lichid
Densitate:	Aprox. 1,05 g/cm ³
Vascozitate:	Fluid, cu aplicare facilă

7. Curățare

Adezivul neîntărit poate fi îndepărtat cu apă.

Adezivul întărit poate fi îndepărtat cu apă fierbinte și otet.

Se recomandă curățarea imediată a uneltelor după utilizare, pentru a preveni întărirea adezivului pe suprafețe.

8. Sanatate și siguranță

Respectați indicațiile de pericol și recomandările de siguranță menționate pe ambalaj și în fișa cu date de securitate a produsului.



9. Garanție si valabilitate

Termen de valabilitate: minimum **18 luni** în ambalajul original, sigilat.

Condiții de depozitare: a se păstra **uscat, ferit de îngheț**, la temperaturi cuprinse între **+5 °C și +30 °C**.

10. Date identificare produs

Recipient de plastic 263 g
Art-Nr.: 10247432

EAN-Nr.: **4306517465445**

Recipient de plastic 750 g
Art-Nr.: 10247433

EAN-Nr.: **4306517465452**

Prezenta fișă tehnică a fost redactată în conformitate cu nivelul de cunoștințe tehnice disponibil la momentul întocmirii, respectiv data: 04/2021.

Informațiile prezentate nu înlocuiesc obligația utilizatorului de a verifica, pe propria răspundere, adecvarea produsului pentru scopul dorit, ținând cont inclusiv de condițiile specifice de aplicare de la fața locului.

Aplicarea corectă, utilizarea și prelucrarea produsului revin exclusiv în responsabilitatea utilizatorului.

Odată cu publicarea unei versiuni actualizate, prezenta fișă tehnică își pierde valabilitatea.