

Fișa tehnică



HORNBACH Putzgrund-Weiss

- ✓ grund alb pentru tencuieli pe bază de dispersie
- ✓ interior și exterior
- ✓ lasă peretele să respire

Proprietăți

Grund alb de aderență cu conținut de cuarț pentru tencuieli interioare și exterioare pe bază de dispersie.

- asigură un substrat ușor rugos, aderent
- aderență optimă pentru straturile ulterioare
- permite transferul de aer, inodor, ușor de prelucrat

Destinație

Pentru substraturi minerale, de exemplu beton, ciment, pentru gips, plăci de gipscarton, straturi vechi portante minerale sau mate pe bază de dispersie etc.

Ton de culoare

Alb.

Poate fi nuanțat cu vopsele și pigmenți sau la centrul de amestecare a vopselei Hornbach.

Indice de strălucire

Mat

Conținut

Dispersie de acrilat, oxid de titan, cuarț, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, piritionă de zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Foarte bună

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 7 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 12 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămâni să se usuce sau vor fi fluatizate. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach.

Agitați bine înainte de utilizare. Pentru aplicarea amorsei, diluați amorsa de tencuială de culoare albă cu o pondere de până la 5 % de apă.

Aplicați stratul de acoperire fără diluare.

Recomandare: Prelucrați amorsa de tencuială de culoare albă în aceeași nuanță cu stratul de tencuială care va fi aplicat ulterior.

Mențiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer și bază)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 2,5 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/h începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.