

Fișa tehnică



HORNBACH Glanz-Latex-Superweiss

- ✓ vopsea lucioasă cu latex
- ✓ putere de acoperire superioară
- ✓ lavabilă, ușor de curățat

Proprietăți

Vopsea lucioasă cu latex, pentru zugrăveli solicitate și rezistente la curățare la interior. Pentru tencuieli, gips, plăci de gips-car-ton, tapete din fi bre rugoase și din fi bre de sticlă, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie. Ideală pentru spații intens circulate, de exemplu spații comerciale, școli, camere pentru copii, coridoare, casa scării. Capacitate ridicată de acoperire. Inodoră, cu nivel redus de emisii. Nu formează picături și stropi, ușor de prelucrat.

Verificat conform EN 13300:

Capacitate de acoperire	Clasa 2	în condițiile unui randament de aproximativ 7 m ² /litru
Rezistență la spălare	Clasa 1	rezistență optimă la curățare (rezistență la frecare)

Destinație

Pentru tencuieli, gips, plăci de gips-carton, tapete din fibre rugoase și din fibre de sticlă, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie

Ton de culoare

Alb.

Poate fi colorat cu nuanțatori și pigmenți sau la centrul de mixare a vopselei Hornbach.

Indice de strălucire

lucios

Conținut

Dispersie sintetică, oxid de titan, sulfat de bariu, aditivi, apă, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, piritonă de zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună.

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 7 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 grade C și o umiditate aproximativă de 65% devine aptă de revopsire după cca. 4 - 6 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

Scule

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămâni să se usuce. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach.

Agitați bine înainte de utilizare. Diluați stratul de amorsă cu o pondere de până la 10 % de apă. Aplicați stratul de acoperire fără diluare.

Mențiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer și bază).

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 100 g/l (categoria A/b începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.