

MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ

mat opacă / albă ca zăpada / fără conservanți



Vopseaua noastră cea mai bună, cu un grad de acoperire perfect

Descrierea produsului

AVANTAJELE PRODUSULUI

- rezistență înaltă la curățare
- optimizabil
- ideală și la renovări
- grad înalt de alb
- cu putere de acoperire mare
- randament maximum
- fără conservanți
- rezultate perfecte pe suprafețele aplicate
- aspect mat
- acoperă direct
- rezistent la frecare

DOMENIUL DE ÎNTREBUINȚARE

Vopsea mată de dispersie pe bază de apă cu acoperire directă pentru pereți și tavane, de cea mai bună calitate la interior. Indicat pentru toate tencuielile interioare uzuale, beton, zidărie, plăci de gips carton, tapete, tapete cu hârtie și rumeguș, tapete din țesătură de fibră de sticlă și pentru straturi aderente și portante de vopsea de dispersie. Se renunță la utilizarea conservanților, nu conține solvenți și plastifianți și are emisii deosebit de scăzute. Rețete noi pentru economie de timp și eficiență ridicată.

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

- culoare albă ca zăpada, cu un grad de acoperire perfect - acoperă direct într-un singur strat
- eficiența maximă - consum redus
- rezistența la frecarea umedă: clasa 1
- rezistent la uzură
- permite transferul de aer
- fără miros
- inhibat la picurare și stropire
- foarte ușor de prelucrat

ARTICOLE

denumirea tonului de culoare	volumul recipientului/ unitate de vânzare
MIX A, mat opacă	1L, 2.5L, 5L, 10L
MIX B, mat opacă	1L, 2.5L, 5L, 10L
MIX C, mat opacă	1L, 2.5L, 5L, 10L
albă ca zăpada, mat opacă, fără conservanți, fără stropire	1L, 2.5L, 5L, 10L, 12L, 15L, 25L

INFORMAȚII (CLASIFICAT CONFORM EN 13300)

Putere de acoperire: clasa 1 în condițiile unui randament de 7,5 m²/L

Rezistență la frecarea umedă: clasa 1

Grad de luciu G: mat

Granulație maximă S: < 100 μm fin

Informații generale: Informațiile se referă la vopseaua albă. Prin nuanțare pot apărea variații ale datelor tehnice.

BAZA MATERIALULUI

Dispersie pe bază de material sintetic

Pregătirea stratului suport

INDICAȚII DE PREGĂTIRE

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Spălați bine vopseaua pe bază de var, resturile de adeziv și suprafețele cretate. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Prelucrați suprafețele cu atenție și eliminați praful. Purtați mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire! Vă rugăm să aveți în vedere: protejați geamurile, clincherul, plăcile de faianță și gresie, piatră naturală, marmura și plantele! Stropii se vor șterge imediat cu apă!

SFATURI ȘI IDEI PENTRU VERIFICAREA STRATULUI SUPORT

Verificarea efectului de cretă - testul prin frecare: Treceți cu mâna peste stratul suport. Stratul de vopsea sau decolorarea palmei indică efectul de cretă.

Verificarea aderenței și rezistenței - testul cu bandă: Lipiți temeinic o bandă de mascare pe stratul suport și apoi trageți-o cu o mișcare rapidă. Resturile de vopsea pe banda indică un strat suport instabil.

Verificarea absorbantei - proba de stropire: Umeziți stratul suport. Aceasta se poate face cu un burete sau prin pulverizare. Dacă apa se scurge sau face perle pe perete, aceasta indică un perete cu o absorbție normală sau scăzută. Pereții foarte absorbanți trag repede apa și se închid la culoare.

Verificarea peliculizării - testul vizual și de stropire: Peliculizarea apare la beton sau tencuieli. Peliculele se recunosc după luciul suprafeței și gradul redus de absorbție a apei.

Aveți în vedere fișele tehnice ale produselor menționate în această fișă.

Din cauza diversității posibilelor straturi de suport și a altor factori perturbanți se recomandă efectuarea unui test înaintea prelucrării.

Stratul suport	Pregătirea stratului suport/Informații	Grund	Strat intermediar	Strat final	Reguli tehnice
Tencuieli pe bază de gips, masă de șpacu (grupa de mortare de tencială P IV din DIN 18550)	Se șlefuiesc tencuielile peliculizate, se șterg de praf. Se șlefuiesc urmele proeminente de șpacu, se șterg de praf.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBACH	Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe tencuiala de interior. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Ciment din calcar și tencuială de ciment (grupa de mortare PII & III din DIN 18550)	Zonele cu tencuială proaspătă se lasă la uscat (ca. 2-4 săptămâni).	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBACH	Vopsire pe tencuiala minerală de exterior. Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe tencuiala de interior. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Beton	Se îndepărtează impuritățile de ulei pentru cofraje, grăsimi și ceară. Se acoperă găurile, porii și zonele lipsă cu același material.	1-2 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBACH	Protecția și repararea suprafețelor de beton în construcții. Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe suprafețe de beton. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
	Dacă absorbție nu este suficientă, se folosește o amorsă pentru aderență.	1 x grund pentru aderență			

Stratul suport	Pregătirea stratului suport/Informații	Grund	Strat intermediar	Strat final	Reguli tehnice
Beton poros	Se curăță și deprăfuieste prin aspirare.	1-2 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBACH	Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe beton poros. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Construcții din BCA	Blocurile KS hidrofobizate în producție nu se pot vopsi.	-	-	-	Impregnare și vopsire pe pereții cu cărămidă aparentă cu piatră de calcar. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Blocurie KS din interior	Se curăță și deprăfuieste prin aspirare.	1-2 x SILIKAT-GRUNDIERUNG INNEN AMORSĂ PT. INT. SILICAȚI HORNBACH	-	1-2 x SILIKAT-FARBE INNEN VOPSEA PE BAZĂ DE SILICAȚI HORNBACH	
Plăci de gips carton, plăci din fibră de gips	Se șlefuiesc urmele proeminente de șpaclu, se aspiră praful.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBACH	Tratarea suprafețelor pe plăcile de gips sau fibră de gips. Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe tencuiala de interior. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Tapete simple, tapete cu hârtie și rumeguș, tapete din vinil, țesătură din fibră de sticlă	Se verifică printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire. Se vopsesc fără prelucrare preliminară.	-	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBACH	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.

Stratul suport	Pregătirea stratului suport/Informații	Grund	Strat intermediar	Strat final	Reguli tehnice
Tapete din fibră de celuloză	Se verifica printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire. Se folosește eventual un grund pentru aderență.	1 x grund pentru aderență	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBAACH	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Straturi vechi de vopsea	Straturile mate, ușor absorbante se prelucreează direct. Straturile de vopsea foarte absorbante se tratează preliminar cu amorsă de profunzime.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBAACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBAACH	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
	Se îndepărtează straturile de vopsea sau răsină care sunt fragile. Straturile rezistente și lucioase se șlefuiesc și se pregătesc prin amorsare corespunzătoare. Se verifica printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire.	1 x grund pentru aderență			
Tencuieli pe bază de rășini	Se curăță și îndepărtează praful. Se verifica printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire. Se verifică capacitatea de absorbție și se tratează eventual cu amorsă.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBAACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBAACH	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Vopsele pe bază de humă, și reziduuri de adeziv	Se îndepărtează complet prin spălare.	1-2 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBAACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBAACH	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Pete de nicotină, apă, funingine și grăsime	Se curăță cu detergenți corespunzători. Suprafețele uscate se tratează cu un grund de izolare.	1-2 x ISOLIER-SPERRGRUND GRUND DE IZOLARE HORNBAACH	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBAACH	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Chituri de rost elastice și profile de etanșare	Se verifica printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire.	-	-	1-2 x MEISTER POLAR WEISS PLUS VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ HORNBAACH	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.

Prelucrare

INDICAȚII UTILE PENTRU O VOPSIRE REUȘITĂ

Aveți în vedere pregătirea corectă a stratului suport.

Protejați prin lipire toate suprafețele care nu trebuie vopsite.

În timpul pauzelor, păstrați sculele în vopsea sau înfășurați-le cu o folie pentru a preveni uscarea vopselei pe sculă.

DILUANT

Apă

UNELTE

- pensulă
- trafalet
- pulverizator

APLICARE AIRLESS

Diluare: 0 %

Unghi de pulverizare: 50°

Presiune de pulverizare: 200 bar

Duză de pulverizare: 0,017"

Informații: Aveți în vedere indicațiile producătorului.

PROCEDURA DE ACOPERIRE

Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBAACH. Amestecați bine înainte de utilizare. Se aplică nediluat, neted și uniform. Pe suprafețele de bază cu contrast puternic și putere mare de absorbție poate fi necesară eventual aplicarea prealabilă a unui strat de grund diluat cu max. 10 % apă. Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)! În cazul prelucrării mai multor recipiente de aceeași nuanță de culoare, folosiți întotdeauna aceleași numere de șarjă a materialului, pentru a evita diferențele de nuanță.

USCARE

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după 4–6 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Curățarea uneltelor imediat după folosire cu apă și săpun.

CONSUM

1 L este suficient pentru 6,5–8,5 m² pentru o singură aplicare în funcție de nuanță și de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect. Indicații: Cu cât suprafața este mai închisă, mai aspră și mai absorbantă, cu atât mai mare va fi consumul de vopsea.

COMPARAREA PUTERII DE ACOPERIRE (VALORI ORIENTATIVE PENTRU 1 L LA APLICAREA UNUI SINGUR STRAT)

strat suport	starea suport	consum
Tencuieli netede	suprafață netratată	7,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	8.5 m ²
Gips-carton	suprafață netratată	7,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	8.5 m ²
Tapet structurat	suprafață netratată	6,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	7 m ²
Fibră de sticlă	suprafață netratată	6,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	7 m ²
Tencuială	suprafață netratată	5,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6 m ²

Informații despre produs

COMPOZIȚIE CONFORM VDL

Copolimer acrilat, silicat de potasiu, oxid de titan, silicații, talc, apă, aditivi, pigmenți organici și anorganici.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/DIRECTIVE VOC 2004/42/EG

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

NUMĂR DE SUPORT PENTRU ALERGICI

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

INFORMAȚII GENERALE

P280 A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P305+P351+P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303+P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): Spălați cu multă apă și săpun.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

SFATURI SUPLIMENTARE

Pentru pulverizare utilizați filtrul kombi A2/P2.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

După colorarea cu o pastă care nu este conformă cu cerințele etichetă ecologică "Blauer Engel", culoarea colorată nu mai îndeplinește etichetă ecologică "Blauer Engel".

DEPOZITARE

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri sau accidente! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Vor fi predate în scop de reciclare doar ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.