

Fișa tehnică



HORNBACH Matt-Latex-Superweiss

- ✓ recomandată pentru spațiile intens circulate
- ✓ Vopsea pe bază de latex cu aspect mătăsos
- ✓ acoperire foarte bună

Proprietăți

Vopsea pe bază de latex cu aspect mătăsos pentru straturi foarte rezistente la uzură și spălare, aplicate pe pereți și plafoane la interior. Ideală pentru spații intens circulate, de exemplu spații comerciale, școli, camere pentru copii, coridoare, casa scării. Capacitate ridicată de acoperire.

- superlavabilă, ușor de curățat
- inodoră, cu nivel redus de emisii
- nu formează picături și stropi, ușor de prelucrat

Verificat conform EN 13300:

Capacitate de acoperire	Clasa 2	în condițiile unui randament de aproximativ 7 m ² /litru
Rezistență la spălare	Clasa 1	rezistență optimă la curățare (rezistență la frecare)

Destinație

Pentru tencuieli, gips, plăci de gipscarton, tapete din fibre ruogoase și din fibre de sticlă, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie.

Ton de culoare

albă

Indice de strălucire

mătăsos

Conținut

Dispersie pe bază de material sintetic, oxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, Pyrithione zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună.

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Compatibilitate

Poate fi colorat cu nuanțatori și pigmenți sau la centrul de amestecare a vopselei Hornbach.

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 7 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Perioada de uscare

La o temperatură de +20 grade C și o umiditate aproximativă de 65% devine aptă de revopsire după cca. 4 - 6 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

Scule

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămâni să se usuce. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach.

Agitați bine înainte de utilizare. Diluați stratul de amorsă cu o pondere de până la 10 % de apă. Aplicați stratul de acoperire fără diluare.

Mențiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer și bază). În cazul prelucrării în mai multe recipiente, folosiți întotdeauna aceleași numere de preparare a materialului, pentru a evita diferențele de nuanțe sau proeminențele!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu inspirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile me-najere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.