

Fișa tehnică



HORNBACH Prokeran

- ✓ vopsea de dispersie specială, mată, extrem de persistentă
- ✓ rezistentă împotriva urmelor și la lustruire
- ✓ rezistentă la zgârieturi și abraziune

Proprietăți

Vopsea de dispersie specială, foarte rezistentă, mată pentru zugrăveli pe tavan și pe perete, extrem de insensibile și lavabile pentru spațiile din interior.

Efect ceramic:

Lianții speciali pe bază de acril, materiile prime ceramice și pigmenții de calitate formează împreună o peliculă de suprafață rezistentă care este extrem de rezistentă la solicitarea mecanică. Pelicula mată de vopsea este rezistentă la frecare precum o vopsea cu latex, fără să formeze pete lucioase sau să-și piardă aspectul mat. Predispoziția nuanțelor de culori închise de a avea urme albe de la zgâriere și frecare (predispoziția de a avea urme) este redusă în mod clar.*

- capacitate extremă la curățare umedă
- rezistentă împotriva urmelor și la lustruire
- mată și rezistentă la frecare
- fără să formeze pete lucioase sau să-și piardă aspectul mat
- ideală pentru nuanțe de culoare intense
- cu capacitate de acoperire ridicată
- ușor de prelucrat

*Rezistența la zgâriere, rezistența la ștergere și capacitatea de a rezista a varului de pe tavan și perete cu vopseaua Prokeran face referire la urmele de uzură normale, obișnuite în locuință precum și la impactele mecanice datorate utilizării obișnuite. Sunt excluse deteriorările grave sau provocate în mod conștient.

Verificat conform EN 13300:

Capacitate de acoperire	Clasa 2	În condițiile unui randament de aproximativ 5 m ² /litru
Uzură prin frecare umedă	Clasa 1	Rezistență foarte mare la curățare

Destinație

Pentru interior.

Pentru toate tencuielile interioare uzuale, gips, plăci de gipscarton, tapete cu textură, tapete cu hârtie de rumeguș și tapete din țesătură de fibră de sticlă, etc. Pentru aplicare pe zugrăveli vechi, intacte, mate și lucioase pe bază de dispersie.

Perfectă pentru pereți în culoare albă strălucitoare sau în nuanțe puternice precum de ex., sufrageria, camera de joacă, bucătăria, atelierul.

Ideală pentru încăperile care sunt folosite intens și foarte solicitate, de ex., în clădiri publice, școli, grădinițe.

Atenție: Nu aplicați pe lemn!

Ton de culoare

Alb.

Poate fi nuanțată la centrul de mixare Hornbach.

Vă rugăm să nu amestecați cu nuanțatori si pigmenți!

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Indice de strălucire

Lucios mătăsos

Conținut

Dispersie de acrilat, oxid de titan, caolin, agenți de umplere din siliciu, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, Pyrithione zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Ductibilitate

Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Indicații: Cu cât suprafața este mai închisă, mai aspră și mai absorbantă, cu atât mai mare va fi consumul de vopsea.

Compararea puterii de acoperire (valori orientative pentru 1 l la aplicarea unui singur strat):

Tencuieli netede	suprafață netratată	6 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6,5 m ²
Gips-carton	suprafață netratată	5,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6 m ²
Tapet structurat	suprafață netratată	5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	5,5 m ²
Fibră de sticlă	suprafață netratată	4,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	5 m ²
Tencuială	suprafață netratată	4,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	5 m ²

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după 24 ore. Uscare completă după 28 zile. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea. Scrierea cu cretă poate avea loc doar după uscarea completă.

Accesorii pentru vopsit

Pensulă, trafalet.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată, curată, și nu prezinte urme de grăsime și ulei și să fie rezistentă. Îndepărtați straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund de adâncime de siguranță Hornbach sau cu grund acrilic Hornbach.

Amestecați bine înainte de utilizare. Pentru a putea obține capacitatea de rezistență dorită, vor fi realizate două aplicări cu vopseala Prokeran.

Pentru grunduire, vopseala Prokeran de culoare albă poate fi diluată cu până la 5 % apă.

Stratul de acoperire se va aplica nediluat.

Timpul de uscare trebuie respectat după fiecare strat.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! La utilizarea mai multor găleți de vopsea, aveți în vedere să utilizați aceeași serie de fabricație.

Atenție: La aplicarea peste materiale de umplere acrilice pot apărea crăpături sau decolorări datorate elasticității acestora.

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu inspirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.