

Fișa tehnică



NUANȚATOR HORNBACK

Pentru nuanțarea vopselelor de interior, fațade, latex, tencuieli decorative pe bază de apă.

Putere de nuanțare, mat.

Putere de acoperire.

Interior și exterior.

Proprietăți

Pentru nuanțarea vopselelor de interior, de latex, pentru fațade și a tencuielilor decorative pe bază de dispersie. Capacitate foarte ridicată de acoperire și rezistență la acțiunea luminii (în funcție de nuanță). Nuanță intensă, rezistență la intemperii, rezistență la uzură. Nu conține diluanți, permite transferul de aer, ușor de prelucrat.

Verificat conform EN 13300:

Rezistență la frecarea umedă	Clasa 2	rezistență foarte mare la curățare (rezistență la frecare)
Capacitate de acoperire	Clasa 1	la 6 m ² /litru

Destinație

Pentru prelucrarea direct pe tapete din fibre rugoase, tencuieli de interior și exterior, beton, plăci de gipscarton etc.

Ton de culoare

roșu, mango, apricot, galben aprins, galben închis, galben citrin, sand, cărămiziu, cappuccino, mocca, albastru închis, albastru marin, albastru, verde închis, verde crud, verde, teracota, caramel, negru, alb, roșu mac, roșu vin, bambus, umbra.

Indice de strălucire

mat

Conținut

Dispersie pe bază de acetat vinilic, pigmenți, filler, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, Pyrrithione zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Foarte bună

Diluant

Apă

Ductibilitate

La utilizarea în stare pură: 1 litru este suficient pentru aproximativ 6 m² la aplicarea într-un singur strat, în funcție de substrat.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Perioada de uscare

La o temperatură de 20 grade C și o umiditate aproximativă de 65% devine aptă de revopsire după cca. 3 - 4 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

Scule

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Curățarea sculelor

Curățați cu apă imediat după utilizare.

Aplicarea stratului

Amestecați bine înainte de utilizare. Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach. Amestecați bine nuanțatorul în vopsea. Vă rugăm să respectați directivele pentru tratarea preliminară a substratului și prelucrarea vopselei care urmează a fi nuanțată. La utilizarea în stare pură, diluați amorsa cu aproximativ 5 % apă. Aplicați stratul final fără diluare.

Mențiuni importante

În amestec cu alb sau alte nuanțe la exterior, rezistență condiționată la lumină. Din acest motiv, nu este asumată nicio garanție pentru rezistența culorii. (Nu se aplică pentru prelucrarea în stare pură.)

Din considerente impuse de tehnica de tipărire, respectiv ca urmare a utilizării diferitelor calități de alb pot apărea diferențe reduse de nuanță. Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de 8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu inspirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.