

METAL

nuanțe variate



Vopsea cu efect metalic

Descrierea produsului

DOMENIUL DE ÎNTREBUINȚARE

Vopsea cu efect metalic pentru modelarea pereților și obținerea unui design metalic a acestora în interior. Potrivită pentru toate suprafețele de bază minerale la interior, de exemplu tencuială pe bază de ciment, tencuială pe bază de gips, beton, plăci de gips-carton și straturi portante de vopsea precum și acoperiri aderente de perete.

DISPONIBILITATEA ARTICOLULUI

număr articolului	denumirea tonului de culoare	volumul recipientului / unitate de vânzare
12011503	antracit	2.5L
12011504	argintiu	2.5L
12011512	auriu	2.5L
12011507	auriu roze	2.5L
12011510	bronz	2.5L
12011509	cupru	2.5L

BAZA MATERIALULUI

Dispersie pe bază de material sintetic

Pregătirea stratului suport

INDICAȚII DE PREGĂTIRE

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu conțină ulei, grăsimi, să fie rezistentă și absorbantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Spălați bine vopseaua pe bază de var, resturile de adeziv, suprafețele cretate, depunerile și grăsimile. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Prelucrați suprafețele cu atenție și eliminați praful. Purtați mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire!

SFATURI ȘI IDEI PENTRU VERIFICAREA STRATULUI SUPORT

Verificarea efectului de cretă - testul prin frecare: Treceți cu mâna peste stratul suport. Stratul de vopsea sau decolorarea palmei indică efectul de cretă.

Verificarea aderenței și rezistenței - testul cu bandă: Lipiți temeinic o bandă de mascare pe stratul suport și apoi trageți-o cu o mișcare rapidă. Resturile de vopsea pe banda indică un strat suport instabil.

Verificarea absorbantei - proba de stropire: Umeziți stratul suport. Aceasta se poate face cu un burete sau prin pulverizare. Dacă apa se scurge sau face perle pe perete, aceasta indică un perete cu o absorbție normală sau scăzută. Pereții foarte absorbanți trag repede apa și se închid la culoare.

Verificarea peliculizării - testul vizual și de stropire: Peliculizarea apare la beton sau tencuieli. Peliculele se recunosc după luciul suprafeței și gradul redus de absorbție a apei.

Aveți în vedere fișele tehnice ale produselor menționate în această fișă.

Din cauza diversității posibilelor straturi de suport și a altor factori perturbanți se recomandă efectuarea unui test înaintea prelucrării.

Prelucrare

INDICAȚII UTILE PENTRU O VOPSIRE REUȘITĂ

Aveți în vedere pregătirea corectă a stratului suport.

Protejați prin lipire toate suprafețele care nu trebuie vopsite.

În timpul pauzelor, păstrați sculele în vopsea sau înfășurați-le cu o folie pentru a preveni uscarea vopselei pe sculă.

DILUANT

Apă.

UNELTE

trafalet, pensulă de structură.

PROCEDURA DE ACOPERIRE

Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH. Suprafețele neuniforme, de culoare închisă sau cu diferențe mari de culoare se vor vopsi mai întâi cu o vopsea de perete de bună calitate, pe bază de apă, într-o nuanță asemănătoare nuanței dorite. Amestecați înainte de aplicare, dar și în timpul aplicării. Aplicați vopsea cu o rolă, care nu tinde să se încarce cu material pe margine. Lăsați stratul de acoperire să se usuce cca. 12 ore. Aplicați apoi un al doilea strat folosind o pensulă de structură, executând mișcări în formă de cruce. Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)!

USCARE

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscat în profunzime după cca. 12 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Curățarea uneltelor imediat după folosire cu apă și săpun.

CONSUM

1 L este suficient pentru 7 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Informații despre produs

COMPOZIȚIE CONFORM VDL

Copolimer acrilat, apă, aditivi, conservanți: Benzisotiazolină, piritionă de zinc, clorizotiazolinonă, pigmenți organici și anorganici.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/DIRECTIVE VOC 2004/42/EG

Conținutul de COV este de max. 100 g/l. Valoarea limită UE este de max. 100 g/l (categoria A/b începând cu 2010).

NUMĂR DE SUPORT PENTRU ALERGICI

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

EUH208 Conține 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

INFORMAȚII GENERALE

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

DEPOZITARE:

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri sau accidente! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Vor fi predate în scop de reciclare doar ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.