

METALLIC STORM

nuanțe variate



Vopsea cu efect lucios

Descrierea produsului

DOMENIUL DE ÎNTREBUINȚARE

Vopsea de efect cu nisip de cuarț pentru decorarea cu stil a pereților interiori. Potrivită pentru toate suprafețele de bază minerale la interior, de exemplu tencuială pe bază de ciment, tencuială pe bază de gips, beton, plăci de gips-carton și straturi portante de vopsea precum și acoperiri aderente de perete. Efectul strălucitor este potrivit atât pentru suprafețe drepte, cât și pentru cele structurate, se prelucurează ușor și poate fi utilizată în diverse moduri.

DISPONIBILITATEA ARTICOLULUI

număr articolului	denumirea tonului de culoare	volumul recipientului / unitate de vânzare
12011513	antracit	1L
12011541	antracit	2.5L
12011506	argintiu	1L
12011540	argintiu	2.5L
12011508	auriu	1L
12011526	auriu	2.5L
12011514	negru cu glitter argintiu	1L
12011525	negru cu glitter argintiu	2.5L
12011527	negru cu glitter auriu	2.5L
12011502	negru cu glitter auriu	1L

BAZA MATERIALULUI

Dispersie pe bază de material sintetic

Pregătirea stratului suport

INDICAȚII DE PREGĂTIRE

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu conțină ulei, grăsimi, să fie rezistentă și absorbantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Spălați bine vopseaua pe bază de var, resturile de adeziv, suprafețele cretate, depunerile și grăsimile. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Prelucrați suprafețele cu atenție și eliminați praful. Purtați mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire!

SFATURI ȘI IDEI PENTRU VERIFICAREA STRATULUI SUPORT

Verificarea efectului de cretă - testul prin frecare: Treceți cu mâna peste stratul suport. Stratul de vopsea sau decolorarea palmei indică efectul de cretă.

Verificarea aderenței și rezistenței - testul cu bandă: Lipiți temeinic o bandă de mascare pe stratul suport și apoi trageți-o cu o mișcare rapidă. Resturile de vopsea pe banda indică un strat suport instabil.

Verificarea absorbantei - proba de stropire: Umeziți stratul suport. Aceasta se poate face cu un burete sau prin pulverizare. Dacă apa se scurge sau face perle pe perete, aceasta indică un perete cu o absorbție normală sau scăzută. Pereții foarte absorbanți trag repede apa și se închid la culoare.

Verificarea peliculizării - testul vizual și de stropire: Peliculizarea apare la beton sau tencuieli. Peliculele se recunosc după luciul suprafeței și gradul redus de absorbție a apei.

Aveți în vedere fișele tehnice ale produselor menționate în această fișă.

Din cauza diversității posibilelor straturi de suport și a altor factori perturbanți se recomandă efectuarea unui test înaintea prelucrării.

Prelucrare

INDICAȚII UTILE PENTRU O VOPSIRE REUȘITĂ

Aveți în vedere pregătirea corectă a stratului suport.

Protejați prin lipire toate suprafețele care nu trebuie vopsite.

În timpul pauzelor, păstrați sculele în vopsea sau înfășurați-le cu o folie pentru a preveni uscarea vopselei pe sculă.

DILUANT

Apă.

UNELTE

bidinea.

PROCEDURA DE ACOPERIRE

Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH. Suprafața trebuie vopsită complet în prealabil cu MEISTER POLAR WEISS VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ HORNBACH. Dacă peretele este deja vopsit în alb, se poate aplica direct METALLIC STORM StyleColor. Amestecați înainte de aplicare, dar și în timpul aplicării. Se aplică cu ajutorul unei pensule pentru suprafețe mari, într-o singură direcție de lucru: orizontală, verticală, diagonală sau în cruce. Se alege o

direcție individuală de aplicare, care trebuie menținută pe durata întregului proces de vopsire. Structura specială a suprafeței va fi evidențiată de nisipul de cuarț din vopsea. În cazul folosirii mai multor recipiente de vopsea pentru aceeași suprafață, conținutul acestora se va amesteca în prealabil. Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)!

USCARE

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscat în profunzime după cca. 12 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Curățarea uneltelor imediat după folosire cu apă și săpun.

CONSUM

1 L este suficient pentru 7–10 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Informații despre produs

COMPOZIȚIE CONFORM VDL

Copolimer acrilat, nisip de cuarț, apă, aditivi, conservanți: Benzisotiazolină, piritionă de zinc, pigmenți organici și anorganici.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/DIRECTIVE VOC 2004/42/EG

Conținutul de COV este de max. 5 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

NUMĂR DE SUPORT PENTRU ALERGICI

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

INFORMAȚII GENERALE

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

DEPOZITARE:

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri sau accidente! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Vor fi predate în scop de reciclare doar ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.