

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Germania
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.2k-pro.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

2K PRO

2K Lac transparent mat 400 ml

Nr. art. 351853



Date despre produs

Descriere / Scopul utilizării

Lac transparent bicomponent cu utilizare universală, cu rezistență foarte ridicată la substanțe chimice, benzină și intemperii, pentru sigilarea de înaltă calitate și pe termen lung a stratului de acoperire. Pentru toate tipurile de suprafețe și obiecte care pot fi vopsite. Ideal pentru vopsirea decorativă, precum și pentru reparații și revopsiri în interior și exterior.

Caracteristici

- Acoperire bicomponentă de înaltă calitate
- Rezistență maximă la abraziune și zgârieturi
- Finisaj foarte neted și luciu durabil
- Sigilare pe termen lung a stratului de acoperire fără deviații de culoare
- Potrivit și pentru suprafețe mai mari

Baza materialului

Sistem poliuretan bicomponent, compus din liant și întăritor

Culoare

incolor

Grad de luciu

mat

Valoare VOC (UE)

15+ / -3 unități de luciu la un unghi de măsurare de 85°
648 g/l

Substrat

Sisteme de vopsea diluabile cu solvent și apă (respectați indicațiile producătorului privind posibilitatea de acoperire), vopsele vechi uscate conform indicațiilor producătorului (curățat și șlefuit).

Toate tipurile de lemn obișnuite (curățat și șlefuit).

Pentru un rezultat optim, poate fi necesară o șlefuire intermediară.

Suprafața trebuie să fie curată și fără praf.

Prelucrare


Măsuri de protecție



Purtați echipament de protecție personală. (Mască de protecție respiratorie/mănuși/ochelari de protecție)


Pentru informații mai detaliate, consultați fișa cu date de securitate.

Agitare




Agitați bine recipientul cu spray timp de 2 min înainte de utilizare, imediat ce auziți zgomotul bilelor de amestecare.

Buton de activare



Scoateți butonul cutiei din capac și așezați-l pe știftul din fundul cutiei. Așezați cutia cu butonul în jos, în poziție verticală, pe o suprafață solidă și orizontală.


Aktivare



Apăsați cutia în jos cu palma, exercitând o presiune uniformă. Așteptați până auziți un sunet de pocnitură.

Apăsați o singură dată.

Agitare



După declanșarea întăritorului, cutia de spray trebuie agitată din nou timp de 2 minute, începând de la momentul în care se aude lovitura bilelor de amestecare.

După agitare, lăsați cutia să se odihnească timp de 15 min.

Siguranță spray




Îndepărtați siguranța pulverizatorului scoțând mai întâi capul pulverizatorului.

Introduceți o șurubelniță între clemă și inelul de siguranță.


Ridicați ușor siguranța cu o mișcare descendentă.

Testare spray - verificare nuanță




După agitarea cutiei, testați produsul, verificând compatibilitatea cu suprafața respectivă și nuanța culorii.

Distanța de pulverizare




15 cm - 25 cm

Cursele de pulverizare




aprox. 1 - 2 straturi (grosimea stratului uscat aprox. 40 μm)

Timpii de aerisire




Timpi de aerisire intermediari (timp de așteptare între etapele de pulverizare): aprox. 10 - 15 min

Condiții de prelucrare




Prelucrare optimă la 18° C - 25° C și o umiditate relativă a aerului de 40 - 50 %.

Consum-randament



aprox. 0,5 - 0,75 m² în 2 treceri de pulverizare

Uscare



uscat la atingere: aprox. 20 min


rezistent la atingere: 2 ore

poate fi lustruit: peste noapte

Timpii de uscare depind de temperatură și de grosimea stratului aplicat.

Valorile indicate se referă la condițiile de aplicare menționate mai sus. Gradul de uscare a fost determinat conform DIN 53150.

Timpi de procesare




După activare, aprox. 24 ore la temperatura camerei de 20° C. Timpul de prelucrare depinde de temperatura mediului ambiant. Temperaturile mai ridicate duc la un timp de prelucrare mai scurt.

După expirarea timpului de procesare, calitatea impecabilă a stratului de acoperire produs nu mai este

garantată, deoarece în cutie are loc o reacție chimică după activare. Produsul nu mai poate fi utilizat după expirarea timpului de prelucrare.

Sfârșitul lucrării



După terminarea procesului de vopsire, întoarceți cutia și pulverizați timp de 3-5 secunde pentru a curăța supapa.


Informații suplimentare

Informații importante



Evitați șocurile, frecarea sau loviturile.

Stabilitate la depozitare



36 luni (neactivat)

Specificația privind durata de utilizare se referă la o cutie nefolosită, depozitată corespunzător la o temperatură cuprinsă între 15 - 25° C și o umiditate relativă a aerului de maximum 60 %. Cutia trebuie depozitată și transportată în poziție verticală, într-un loc uscat și ferit de influențe chimice și mecanice. Trebuie respectate instrucțiunile de siguranță de pe recipient, precum și toate prevederile legale ale locului de depozitare.

Eliminare



Bidoanele goale trebuie eliminate ca deșeuri reciclabile.

Bidoanele cu material întărit trebuie eliminate ca deșeuri speciale.

Notă

Marcaj a se vedea fișa cu date de securitate.

Conținutul acestei fișe tehnice a fost elaborat cu cea mai mare atenție și corespunde stadiului actual al cunoștințelor noastre. Acesta servește utilizatorului ca informație tehnică de aplicare și nu reprezintă o garanție a anumitor proprietăți. Informațiile nu sunt obligatorii și nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acestora. Acestea nu exonerează utilizatorul de responsabilitatea de a verifica personal, în timpul prelucrării, dacă produsele noastre sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută. Avertismentele de pe etichetele produselor trebuie respectate. Mărcile și brevetele noastre sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile rezervate. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă.