

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Germania
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.2k-pro.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

2K PRO

2K RAL 5010 Albastru enzian lucios 400 ml

Nr. art. 351855



Date despre produs

Descriere / Scopul utilizării

Lac de finisare bicomponent, universal, colorant, cu rezistență ridicată la zgârieturi, substanțe chimice, benzină și intemperii.
Precizie ridicată a culorilor și strălucire a culorilor.
Pentru vopsirea decorativă de înaltă calitate a obiectelor, precum și pentru reparații și revopsiri interioare și exterioare.

Caracteristici

- Acoperire bicomponentă de înaltă calitate
- Pentru substraturi și obiecte vopsite de toate tipurile, poate fi utilizată și direct pe metal (oțel / oțel zincat / aluminiu)
- Rezistență maximă la substanțe chimice și la intemperii
- Precizie ridicată a nuanțelor și strălucire a culorilor
- Rezultat de acoperire durabil

Baza materialului

Sistem poliuretan bicomponent, compus din liant și întăritor

Culoare

RAL 5010 Albastru enzian

Grad de luciu

lucios

90+ / -5 unități de luciu la un unghi de măsurare de 20°

Valoare VOC (UE)

632 g/l

Substrat

Fier (curăţat şi şlefuit)

Oţel (curăţat şi şlefuit)

Fier forjat (curăţat şi şlefuit)

Oţel zincat (zincat la cald, zincat în bandă sau zincat galvanic, curăţat şi şlefuit)

Aluminiu (curăţat şi şlefuit)

Toate materialele plastice obișnuite, precum PVC, GFK, ABS și PP/EPDM. Pentru a obține cea mai bună aderență posibilă, se recomandă curățarea temeinică a suprafeței și aplicarea unui agent de aderență pentru materiale plastice.

Nu se utilizează pe polietilenă (PE) și sticlă acrilică.

Pretratați substraturile din polistiren cu un grund adecvat pentru polistiren sau izolație.

Vopsea veche sau originală (curăţat şi şlefuit).

Toate tipurile de lemn obișnuite (curăţat şi şlefuit).

Pentru un rezultat optim, poate fi necesară o șlefuire intermediară.

Sticlă, ceramică (curăţat)

Suprafața trebuie să fie curată, fără grăsime și praf, uscată și, în cazul metalelor, complet decapată.

Pentru o protecție sigură împotriva coroziunii, recomandăm tratarea prealabilă cu grundul epoxidic 2K PRO roșu-marونی (Nr. art.: 351851).

Prelucrare


Măsurile de protecție



Purtați echipament de protecție personală. (Mască de protecție respiratorie/mănuși/ochelari de protecție)


Pentru informații mai detaliate, consultați fișa cu date de securitate.

Agitare



Agitați bine recipientul cu spray timp de 2 min înainte de utilizare, imediat ce auziți zgomotul bilelor de amestecare.


Buton de activare



Scoateți butonul cutiei din capac și așezați-l pe știftul din fundul cutiei. Așezați cutia cu butonul în jos, în poziție verticală, pe o suprafață solidă și orizontală.


2K PRO

Aktivare



Apăsați cutia în jos cu palma, exercitând o presiune uniformă. Așteptați până auziți un sunet de pocnitură. Apăsați o singură dată.

Agitare




După declanșarea întăritorului, cutia de spray trebuie agitată din nou timp de 2 minute, începând de la momentul în care se aude lovitura bilelor de amestecare. După agitare, lăsați cutia să se odihnească timp de 15 min.

Siguranță spray




Îndepărtați siguranța pulverizatorului scoțând mai întâi capul pulverizatorului. Introduceți o șurubelniță între clemă și inelul de siguranță. Ridicați ușor siguranța cu o mișcare descendentă.

Testare spray - verificare nuanță




După agitarea cutiei, testați produsul, verificând compatibilitatea cu suprafața respectivă și nuanța culorii.

Distanța de pulverizare




15 cm - 25 cm

Cursele de pulverizare




aprox. 2 - 3 straturi (grosimea stratului uscat 40 - 60 μm)

Timpii de aerisire




Timp de aerisire intermediar (timp de așteptare între etapele de pulverizare): aprox. 10 - 15 min

Condiții de prelucrare




Prelucrare optimă la 18° C - 25° C și o umiditate relativă a aerului de 40 - 50 %.

Consum-randament



aprox. 0,5 - 0,75 m² în 2 treceri de pulverizare

Uscare




uscat la atingere: aprox. 20 min
rezistent la atingere: 2 ore
poate fi lustruit: după aprox. 1 zi

Timpii de uscare depind de temperatură și de grosimea stratului aplicat.

Valorile indicate se referă la condițiile de aplicare menționate mai sus. Gradul de uscare a fost determinat conform DIN 53150.

Timp de procesare




După activare, aprox. 8 ore la temperatura camerei de 20° C. Timpul de prelucrare depinde de temperatura mediului ambiant. Temperaturile mai ridicate duc la un timp de prelucrare mai scurt.

După expirarea timpului de procesare, calitatea impecabilă a stratului de acoperire produs nu mai este garantată, deoarece în cutie are loc o reacție chimică după activare.

Produsul nu mai poate fi utilizat după expirarea timpului de prelucrare.

Sfârșitul lucrării



După terminarea procesului de vopsire, întoarceți cutia și pulverizați timp de 3-5 secunde pentru a curăța supapa.

Informații suplimentare


Informații importante



Evitați șocurile, frecarea sau loviturile.

Pentru o protecție sigură împotriva coroziunii, recomandăm tratarea prealabilă cu grundul epoxidic 2K PRO roșu-marونی (Nr. art.: 351851).

Stabilitate la depozitare



36 luni (neactivat)

Specificația privind durata de utilizare se referă la o cutie nefolosită, depozitată corespunzător la o temperatură cuprinsă între 15 - 25° C și o umiditate relativă a aerului de maximum 60 %. Cutia trebuie depozitată și transportată în poziție verticală, într-un loc uscat și ferit de influențe chimice și mecanice. Trebuie respectate instrucțiunile de siguranță de pe recipient, precum și toate prevederile legale ale locului de depozitare.

Eliminare



Bidoanele goale trebuie eliminate ca deșeuri reciclabile.
Bidoanele cu material întărit trebuie eliminate ca deșeuri speciale.

Notă

Marcaj a se vedea fișa cu date de securitate.

Conținutul acestei fișe tehnice a fost elaborat cu cea mai mare atenție și corespunde stadiului actual al cunoștințelor noastre. Acesta servește utilizatorului ca informație tehnică de aplicare și nu reprezintă o garanție a anumitor proprietăți. Informațiile nu sunt obligatorii și nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acestora. Acestea nu exonerează utilizatorul de responsabilitatea de a verifica personal, în timpul prelucrării, dacă produsele noastre sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută. Avertismentele de pe etichetele produselor trebuie respectate. Mărcile și brevetele noastre sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile rezervate. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă.