

BLOCK C581 HYDRO LOCK

Șlam de etanșare pe bază de ciment

WATERPROOFING SOLUTIONS

- Umple gaurile forate si fisurile
- Impotriva umiditatii ascensionale
- Produs complementar sistemului de bariera de umiditate orizontala pentru pereti Bostik A575



DESCRIERE

BLOCK C581 HYDRO LOCK permite astuparea orificiilor forate pentru aplicarea **BLOCK A575 HYDRO LIQUID**.

BLOCK C581 HYDRO LOCK este un etansant cu reactie hidraulica ce ofera, de asemenea, o rezistenta ridicata la solicitari chimice si fizice.

DOMENIUL DE APLICARE

BLOCK C581 HYDRO LOCK este utilizat pentru a etansa fisurile si cavitatile din zidarie (dupa aplicarea **BLOCK A575 HYDRO LIQUID**).

MOD DE APLICARE

Astuparea orificiilor forate dupa tratamentul cu **BLOCK A575 HYDRO LIQUID**

Amestecati 1 kg de **BLOCK C581 HYDRO LOCK** cu aproximativ 240 ml de apa pana cand obtineti o consistenta semi-fluida.

In functie de necesitati, puteti completa cu 30 ml pentru o consistenta mai fluida.

Lasati amestecul sa se "odihneasca" timp de aproximativ 5 minute. Apoi este gata de aplicare.

Pentru pereti si elemente verticale



2.5 kg
≈ 1.25 ml



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Gri
Compozitie	Amestec de pulberi de ciment, nisip si aditivi
Timp lucru & timp de uscare	Aproximativ 1 h & Aproximativ 2 h
Temperatura de aplicare	Intre +5°C si +30°C
Curatare ustensile	Curatati ustensilele cu apa din abundenta imediat dupa utilizare
Consum	Consum aproximativ 2 kg/ml de perete forat pentru tratare per 1 rand. In functie de diametru burghiului, lungimea forajelor, numarul de randuri de foraj si absortia elementului tratat acest consum poate varia considerabil.
Termen de valabilitate	12 luni in ambalajul original

Injectati Bostik BLOCK C581 HYDRO LOCK in orificiile forate, folosind palniile BLOCK T766 HYDRO INJECT . Inainte de introducerea palniilor, este indicat sa taiati aproximativ 3 - 5 cm din varful acestora. Introduceti apoi palniile in gaurile forate, turnati amestecul pana la jumatatea palniilor si folosind o tija metalica agitate/impingeti continutul pentru a se drena in gaurile forate. Pana la intarire, protejati suprafata tratata de inghet.

PREGATIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie mineral, portan, absorbant și să nu conțină ipsos. Gaurile trebuie curățate de praf și de elemente slabe rezultate în timpul forării (folosind aspirator sau aer comprimat).

BLOCK C581 HYDRO LOCK poate fi aplicat si pe zidarie umeda.

DEPOZITARE/TERMEN DE

Pastrati **BLOCK C581 HYDRO** la loc uscat si ferit de inghet si umiditate excesiva (>60 RH). Pastrati produsul neutilizat in ambalajul original inchis.

Produsul poate fi pastrat timp de aproximativ 12 luni in ambalajul original inchis si depozitat corect.

AMBALARE

COD SKU	COD EAN	CANTITATE	PCS/ PALET
30621531	400837313 5424	2.5kg	180 PCS

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Pentru pereti si elemente verticale



2.5 kg
≈1.25 ml



SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate la:

<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

Bostik Romania
Str. Rasaritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com