



BLOCK A575 HYDRO LIQUID

Bariera orizontala

WATERPROOFING SOLUTIONS

Pentru pereti si elemente verticale

- Opreste umiditatea ascensionala
- Elimina umiditatea din pereti/ajuta la uscarea peretilor
- Usor de aplicat prin injectare



≈ 5L/m²

DESCRIERE

BLOCK A575 HYDRO LIQUID este o bariera orizontala noua și durabila împotriva umidității capilare (umidității ascensionale) pentru toate tipurile obișnuite de zidărie, precum beton, blocuri din piatra de calcar, caramida, etc., pentru interior, cat si la exterior.

BLOCK A575 HYDRO LIQUID poate fi utilizat chiar si in cazul zidariei umede.

Datorită efectului de capilaritate, BLOCK A575 HYDRO LIQUID ce are o vâscozitate redusă se difuzează ușor. Porii sunt blocați și se formează o peliculă impermeabilă. Acest lucru asigură oprirea creșterii ascendente a umidității.

ZONA DE APLICARE

Adecvat pentru diferitele tipuri de pereti si zidarii din beton, caramida sau alte materiale absorbante pentru realizarea unei bariere capilare orizontale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Roz
Compozitie	Soluție apoasă de silanetriol și silicat de metil de potasiu cu microfibre de carbon. Nu continue solventi
Temperatura de aplicare	intre +5°C si +30°C.
Curatare	Clatiti uneltele cu apa din abundenta.
Consum	La 2 randuri de gauri forate, aproximativ 4-6 l / m ² , in functie de capilaritatea materialului si de grosimea peretelui. Pentru materialele extrem de absorbante, precum BCA-ul, consumul poate fi considerabil mai mare
Termen de valabilitate	36 de luni

MOD DE APLICARE

Zidarie :

In zona inferioara a peretelui ce urmeaza sa fie tratata, la aproximativ 10 cm deasupra pardoselii, executati primul rand de orificii de gaurire. Daca umiditatea peretelui este mai inalta de 10 cm atunci se va fora primul rand de gauri aproape de zona de elevatie a acesteia in perete.

Gaurile trebuie să acopere zona afectata de umezeală (de regulă 30–50 cm).

- Forati oblic la un unghi de 30-40° si la o adancime de foraj de pana la 2/3 din grosimea peretelui

Diametrul orificiilor forate trebuie sa fie de 10-12 mm. Distaanta dintre orificiile forate nu trebuie sa depaseasca 10 cm.

La aproximativ 5-6 cm deasupra primului rand de orificii forate, forati un al doilea rand de gauri decalat (formand un zig-zag cu orificiile de pe randul inferior), urmand instructiunile de mai sus.

De regula, sunt suficiente doua randuri de orificii forate. Un al treilea rand de orificii ar trebui sa fie executat numai in cazul unei solicitari extreme.

Deoarece, in majoritatea cazurilor, umiditatea creste mai mult in colturile zidariei, in aceste locuri este recomandat ca cele doua randuri de orificii sa fie forate chiar putin mai sus (2-3 randuri inalte).

Dupa forarea gaurilor, acestea se curata de praf folosind un aparat cu aer comprimat.

Inserati **BLOCK T766 HYDRO INJECT** (palniile de injectare) in orificiile forate si turnati **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** in palnii, astfel incat sa poata patrunde incet in zidarie.

Continuati sa adaugati produsul pana la saturatie, adica pana cand **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** nu se mai infiltreaza in zidarie prin palniile **BLOCK T766 HYDRO INJECT**.

Este esential sa nu intrerupeti operatiunea de injectie. In caz contrar, dispersarea optima a **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** nu poate fi asigurata.

De regula, operatiunea de injectare poate dura pana la 6-14 zile.

Etansati orificiile perforate cu **BLOCK C581 HYDRO LOCK** (mortar special de reparatii).

Inainte de aplicarea unui finisaj pe zidul tratat tineti cont de faza de uscare a peretelui ce incepe abia dupa instalarea barierei de orizontale de hidrofobizare.

Zidarie ce prezinta goluri/cavitati:

Golurile care s-au format ca urmare a utilizarii unor materiale incorecte (adesea in cazul zidariei vechi) si spatiile din blocurile goale trebuie umplute inainte de injectarea **BLOCK A575 HYDRO LIQUID**.

Pentru aceasta, utilizati **BLOCK C581 HYDRO LOCK** prin injectare cu ajutorul unei palnii speciale.

Dupa intarire, procedati conform indicatiilor pentru Zidaria fara goluri.

Zidarie din piatra naturala (neabsorbanta):

Daca zidaria este realizata din piatra naturala neabsorbanta, de exemplu granit, umiditatea este absorbita doar de rosturi.

Prin urmare, orificiile vor fi executate numai in rosturi. Si numai acestea trebuie tratate

PREGATIREA ZONEI DE TRATARE

Eliminati toate rezidurile si straturile de vopsea si/sau tencuiala ce se pot desprinde inainte de tratarea zonei de perete.

DEPOZITARE/TERMEN DE

Pastrati BLOCK A575 HYDRO LIQUID la loc uscat si ferit de inghet.

Pastrati produsul neutilizat in ambalajul original inchis.

Nu turnati restul produsului inapoi in ambalaj.

Produsul poate fi pastrat timp de aproximativ 36 de luni in ambalajul original inchis si depozitat corect.

AMBALARE

COD SKU	COD EAN	U.M.	PCS/PALET
30621374	4008373135318	5L	96 PCS
30621377	4008373135332	10L	40 PCS
30621375	4008373135356	30L	18 PCS



≈ 5l/m²

SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate la:

<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

Bostik Romania
Str. Rasaritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com