

Sapă de ciment, pentru interior

SAPA GROSIERA HORNBACH

EFFECT:

- suprafețe netede,
- lucrabilitate ușoară,
- rezistență ridicată

DATE TEHNICE:

- **compoziție:** ciment, nisip, superfluidificator
- **necesar de apă:** 11-14% (2.75 – 3.5 litri / sac de 25 kg)
- **granulația maximă:** 4.0 mm
- **culoare:** gri
- destinat pentru turnări de șape de la 30 la 80 mm grosime.

DOMENII DE UTILIZARE: Pentru egalizarea suprafețelor interioare ale șapelor de ciment, ale suprafețelor de beton etc., în vederea unor acoperiri calde (linoleum, dale din PVC) acoperire cu mochetă, parchet, gresie, realizarea fundurilor de bazine de înot înainte de vopsire, strat final pentru clădiri de locuit, pivnițe etc.

NU SE APLICA DECIT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICA PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL ETC.

CONSUM SPECIFIC: circa 1.8 - 1.9 kg/m² la 1 mm grosime.

AMBALARE: - În saci de 25 kg.

SUPRAFAȚA SUPORT: Suprafața suport trebuie să fie întărită cu o vechime de cel puțin 28 de zile, curată, uscată fără fisuri sau crăpături, aderentă și compactă, lipsită de grăsimi, reziduuri sfărâmicioase, săruri.

GROSIMEA STRATULUI: Se va aplica în grosime între 30 și 80 mm.

UNELTE UTILIZATE: găleată; amestecător mecanic sau manual; mistrie; dreptar.

APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ: Timp de minim 1 oră.

CURĂȚIREA UNELTELOR: Cu apă înainte de întărirea.

TEMPERATURA MEDIULUI: între +5°C și +30°C.

PREPARARE: Pulberea se introduce în apă și se începe amestecarea. Atât recipientul cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Amestecarea se face energic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec, omogen, ușor prelucrabil. Se aplică șapa pe substrat, după care se nivelează cu ajutorul unui dreptar.

RECOMANDARI SPECIALE:

- La aplicare peste încălzirea pardoselii se va opri încălzirea cu minimum 24 ore înainte de aplicare și se va reporni numai după întărirea definitivă.
- La suprafețe mari se vor lăsa rosturi de dilatare (la interval de 4 – 7 m).

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, așadar, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

ATENȚIE!

PĂSTRAREA: În locuri uscate, în stare închisă, pe paleți din lemn.

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.

STANDARD DE CALITATE: SR EN 13813:2003