

TENCUIALA FINA PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR HORNBACH

TINCI

EFFECT:

- Aderență foarte bună,
- Lucrabilitate ușoară,
- Suprafață foarte fină

DATE TEHNICE:

- **compoziție:** ciment, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătățire a aderenței, plastificatori
- **necesar de apă:** 0,20 – 0,22 l/kg (5,0 - 5,5 litri / sac)
- **timp de găleată:** minim 3 ore (timp în care rămâne lucrabilă o pastă pregătită)
- **destinat** pentru lucrări în interior sau exterior pentru finisarea tencuielilor brute, înaintea vopsirii sau gletuirii.
- **granulația maximă:** 1,0 mm

DOMENII DE UTILIZARE: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute înaintea gletuirii

- În interiorul sau exteriorul clădirilor pentru finisarea tencuielilor brute
- repararea tencuielilor brute fisurate și denivelate,
- strat de tinci
- nivelarea suprafețelor înainte de faianțare
- nivelarea suprafețelor înainte de vopsire

Nu se recomandă a fi aplicat pe lemn, materiale plastice, metale și pe suprafețe din ipsos.

CONSUM SPECIFIC: circa 3-4 kg/m²

AMBALARE: - În saci de 25 kg.

SUPRAFAȚA SUPT: Se aplică pe tencuiala brută întărită cel puțin 28 zile, curată, și sănătoasă, fără exfolieri, pete de ulei, praf, sau alte impurități mecanice.

UNELTE UTILIZATE: - găleată, amestecător mecanic sau manual, mistrie, gletieră, bidinea, drișcă cu burete roșie sau cu polistiren

PREPARARE: Pulberea se introduce în apă. și se amestecă energic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează în maximum 3 ore. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic.

MOD DE APLICARE: Peretele ce urmează a se finisa se umezește bine cu apă. se lasă să se zvânte, după care se aplică mortarul TINCI cu o gletieră, în grosime de 1 – 3 mm. Atunci când la pipăit nu se mai lipește de deget, se umezește ușor și se drișcuiește cu drișcă din burete sau polistiren, obținând o suprafață fină, uniformă. Se aplica în grosime maxima de 2 mm.

ATENȚIE : NU SE APLICĂ ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE.

După 72 de ore se poate gletui cu glet de ipsos sau glet de ciment sau se poate vopsi cu vopsele lavabile de interior sau exterior.

APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ: Pasta din găleata își păstrează proprietățile timp de cel puțin 3 ore.

CURĂȚIREA UNELTELOR: Cu apă înaintea întăririi

TEMPERATURA MEDIULUI LA APLICARE: între +5 °C și + 30 °C. Se va evita bătaia directă a razelor solare. La temperaturi ridicate sau la soare, se recomandă umezirea suprafeței înainte de aplicare.

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.

STANDARD DE CALITATE: SR EN 998-1:2016.

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, așadar, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.