

Informații Tehnice

Alpina SockelQuarz

Tencuială decorativă mozaicată din piatră naturală

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Material pentru acoperiri decorative de exterior și interior, pe bază de dispersie din rășini sintetice, pentru zone de soclu, stâlpi, zone frontale ale balcoanelor și teraselor, ancadramente, sisteme de termoizolații, holuri, foaiere.

Liant: Acrilat pur.

Proprietăți:

Rezistență mecanică ridicată la zgârieturi și lovituri, neinflamabilă, capacitate de difuzie la vaporii de apă și dioxid de carbon, rezistență la intemperii, ușor de curățat prin spălare.

Date tehnice:

Alpina SockelQuarz: Densitatea materialului în stare proaspătă: 1,8 kg/dm³; Absorbția de apă: Clasa W2. Valoarea de rezistență la difuzia vaporilor de apă: clasa V2. Aderența: >= 0,65 MPa

Consistență:

Sub formă de pastă. Material gata preparat pentru aplicare.

Nuanță:

Alpina SockelQuarz: Monterosa, Geobraun, Lyskamm, Quartzblanc, Weisite, Everium, Neutronum, Mattera.

Depozitarea:

La loc răcoros, ferit de îngheț. Produsul sigilat poate fi depozitat timp de 24 luni.

Sfaturi legate de siguranță:

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. A se purta mănuși de protecție. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. Conține: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Pentru aplicații profesionale/industriale. Acest produs este un produs tratat conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2682-20-4), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9).

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania:

Rășină poliacrilică, Silicați, Apă, Eter glicolic, Aditivi, Conservanți.

Ambalare:

Alpina SockelQuarz 25 kg

Eliminare:

Conținutul și ambalajele se preda pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Apa de spălare nu trebuie să pătrundă în sistemul de canalizare/în mediul înconjurător.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul VOC al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010)

Date tehnice:

Densitatea materialului în stare proaspătă: 1,8 kg/m³
Absorbția de apă clasa W2
Rezistența la difuzia vaporilor de apă: clasa V2
Aderența: >= 0,65 MPa
Consistență păstoasă
Gata preparat pentru aplicare.



Este un produs recomandat a fi aplicat doar de către profesioniști !



Aplicare:

Compoziția straturilor:

Alpina SockelQuarz se aplică cu fierul de glet drept, la granulație, și se netezește ud pe ud într-o singură direcție.

Pentru a se evita apariția înădărilor (îmbinări între straturi) se vor alocă un număr suficient de muncitori corespunzător mărimii obiectivului pentru ca materialul să fie aplicat pe toată suprafața „ud-în-ud”. Se va lucra întotdeauna suprafețele în întregime, fără întreruperi.

La folosirea de materiale naturale pot apărea mici fluctuații de culoare. De aceea, pe suprafețe alăturate se va aplica doar material aparținând aceleiași șarje de producție iar materialele care provin din șarje diferite se vor amesteca între ele.

Procedul de aplicare:

Sunt valabile instrucțiunile generale de aplicare a tencuielilor structurabile Alpina.

Grunduire:

Alpina SockelQuarz necesită întotdeauna o grunduire prealabilă. Suprafața se grunduiește cu Alpina Putzgrund, dacă e posibil nediluat, într-o culoare asemănătoare cu cea a stratului final, aplicându-se cu rola. Grundul se lasă să se usuce bine.

Consum:

Alpina Putzgrund:

cca. 220 g/m²

Alpina SockelQuarz:

cca. 5 kg /m²

Temperatura minimă de aplicare:

A nu se aplica la o temperatură sub +7°C (mediu, material, suprafață suport), sau sub acțiunea directă a razelor solare, în condiții de vânt foarte puternic, ploaie fără a se lua măsuri preventive, umiditate ridicată a aerului, ceață! Aceste condiții trebuie să persiste cel puțin încă 2 zile după aplicare. Atenție la înghețul de peste noapte.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, Alpina SockelQuarz și Alpina SockelQuarz fein este uscat după aproximativ 24 ore. Uscat în profunzime și posibilitatea aplicării unui nou material după 2-3 zile.

Tencuiala se usucă fizic prin crearea de film a dispersiei și prin evaporarea apei din material. În special în sezonul rece precum și în cazul umidității crescute acești timpi de uscare se prelungesc.

Curățirea instrumentelor de lucru: Se curăță imediat după utilizare, cu multă apă.

Suprafețe recomandate:

A se vedea Domeniul de utilizare a produsului. În zona soclului, Alpina SockelQuarz va fi aplicat numai pe tencuieli de ciment sau pe stratul de armare a sistemelor de termoizolație.

Pregătirea stratului suport:

Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de substanțe de separare, să nu se descompună, să fie uscate și să nu conțină substanțe care duc la lipsa aderenței. Tencuielile noi se vor lăsa să se usuce timp de 3-4 săptămâni. La aplicarea în cadrul sistemelor de termoizolație, stratul de armare trebuie să fie bine întărit și uscat.

Pregătirea materialului:

Alpina SockelQuarz sunt gata pregătite pentru aplicare. În cazul temperaturilor ridicate este posibilă o ajustare a consistenței prin adăugarea de puțină apă.

Indicații speciale:

Pe perioada de uscare, pentru a se evita ca suprafața să fie udată de ploaie, dacă este cazul, suprafața se va proteja cu panouri. Alpina SockelQuarz nu este destinat suprafețelor orizontale cu acumulare de apă.

Informații tehnice Nr. 4066 • Data: Aprilie 2025

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L .

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală

nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș

Email:alpina@caparol.ro

Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354

Internet: www.alpinacolor.ro

În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.