

Vlastnosti výrobku		Podle normy (EN 13329)	
Formát	1285 x 194 x 8 mm	Pravoúhlost ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Balení	Balík: 10 kusů / 2,493 m ² / 18,9 kg	Rovinnost hran ($\leq 0,30$ mm)	$\leq 0,10$ mm/m
	Paleta: 40 balíků / 99,72 m ² / 771 kg	Výškové rozdíly	(střed $\leq 0,10$ mm) (střed $\leq 0,05$ mm)
Záruka (stanoveno firmou Parador)		(max. $\leq 0,15$ mm)	(max. $\leq 0,10$ mm)
pro soukromé užívání	Lifetime	Spáry	(střed $\leq 0,15$ mm) (střed $\leq 0,05$ mm)
pro komerční užívání	10 let		(max. $\leq 0,20$ mm) (max. $\leq 0,10$ mm)
Upozornění	- Není uvolněno pro celoplošné lepení	Rovinnost prvku	fw, konkávní $\leq 0,15$ % fw, konvexní $\leq 0,20$ %
	- Údržba a péče viz. Příbalový leták		fl, konkávní $\leq 0,50$ % fl, konvexní $\leq 1,00$ %
	- technické změny vyhrazeny		



Technické údaje			
			
Třída užívání 23 = privátní obytný prostor s intenzivním zatížením		Třída užívání 33 = komerční prostory s intenzivním zatížením	
Laminátová podlaha splňuje všechny vlastnosti určené třídy použití.			
Požadavky / vlastnosti		Norma	Hodnocení
	Odolné vůči oděru	ISO 24338, metoda A	AC 5 (≥ 6.000 ot.)
	Odolné vůči namáhání rázem (malý koule)	EN 17368	≥ 70mm
	Odolné vůči namáhání rázem (velký koule)	EN 13329, příloha C	≥ 1.000mm
	Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	C _{fl} s1
	Kluzný odpor	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: Stupeň 5 Skupiny 3: Stupeň 4/5
	Chování vůči spálení cigaretou	EN 438-2	Stupeň 4
	Stálobarevnost	EN ISO 4892-2	Šedý modul: Stupeň ≥ 4
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN ISO 4918	Typ W, bez viditelných změn
	Elektrostatické chování	EN 1815	≤ 2 kV
	Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN ISO 16581	Typ 0, bez viditelných změn
	Otisk po konstantním zatížení	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Pevnost spojení	ISO 24334	> 1 kN/m (dlouhá strana) > 2 kN/m (úzká strana)
	Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	18 dB (s podložkou Akustic-Protect 100)
	Změny rozměrů po změnách relativní vlhkosti vzduchu	EN 13329, příloha A	≤ 0,9mm
	Bobtnavost	ISO 24336 (≤ 15 %)	≤ 12 %
	Odolnost proti vodě	ISO 4760	Požadavky splněny (48h místo 24h)
	Odolnost proti odtržení	EN 13329, příloha B	≥ 1,8 N/mm²
	Odolnost proti poškrábání	EN 438-2	Stupeň 4
	Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	EN 16165, příloha B šikmá plocha	Jemně matná struktura: R10 Elegantní struktura / kartáčovaná struktura / matná struktura dřeva / přírodně matná struktura / svěží struktura: R9
		EN 16165, příloha C Zkouška s třecím kyvadlem	PTV (suchý (kluzák 96)) ≥ 36 Nízký potenciál prokluzu podle UK Slip resistance group
	Likvidace		Kód odpadu 20 01 38

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Laminat_Classic-1050_AC5_CZ_20260101
Datum:	10/12/2010	Aktualizace:	www.parador.de/en/services/downloads/laminat-flooring
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01/01/2026