FIROS

ŞAPĂ PE BAZĂ DE CIMENT

GOFIX

Produs pentru obtinerea de sape normale, pe baza de ciment, in scopul nivelarii suprafetelor, sau ca strat de baza pentru sapa autonivelanta. Nu se aplica pe suporturi din lemn, metal sau materiale plastice.

Tip: Sapa pe baza de ciment tip EN 13813 CT-C20-F4-AR2 conform SR EN 13813:2003

Compozitie: Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare: Materialul se amesteca cu cantitatea recomandata de apa intr-un malaxor cu functionare continua, cuplat la o masina de turnat sape. Pentru omogenizare se va utiliza numai apa curata si rece. Suprafata suport trebuie sa fie uscata, curata, portanta, desprafuita, cu aderenta la mortare pe baza de ciment, cu o vechime de minim 28 zile. Sapa se toarna pe suport, se compacteaza si se niveleaza utilizandu-se un dreptar. Grosimea minima a stratului va fi de aproximativ 4 cm. Pe durata punerii in opera si in perioada de priza a produsului temperatura suportului, a sapei si aerului vor fi cuprinse intre 5^0 C si 30^0 C. Sapa se va uda superficial timp de minim 7 zile de la aplicare (nu este indicata uscarea rapida a sapei).

Date tehnice:
Necesar de apa: 2.8 l pentru 25 kg material
Timp de punere in opera: 1-2 ore
Granulatia maxima: 1.4 mm
Rezistenta la incovoiere: > 4 N/mm^2
Rezistenta la compresiune: > 20 N/mm^2
Rezistenta ls uzura BCA: < 200 µm
Continut de Cr^{6+} sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.

Consum specific: 20 kg/m^2/cm grosime

Depozitare: In locuri uscate, ferit de intemperii.

Ambalare: Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200 kg).

Durata de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei.

Masuri de siguranta: Se va evita contactul materialului cu pielea si ochii. In cazul contactului cu ochii se va spala cu multa apa si se va consulta medicul. In cazul inghitirii accidentale se va consulta medicul, prezentandu-i acestuia ambalajul produsului.

SC. FIROS S.A.
B-dul Timisoara nr. 100, Sector 6, Bucuresti
Tel: 021.777.05.09 | Fax: 021.444.09.93
www.firos.ro

CERTIFICAT SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII AEROQ ISO 9001:2008 Nr. 2112
CERTIFICAT SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU AEROQ ISO 14001:2004 Nr. 659 M
CERTIFICAT SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA AEROQ SR OHSAS 18001:2008 Nr. 455 S