

Tencuială manuală var-ciment



- Tencuială predozată cu aplicare manuală
- Interior-Exterior
- Absorbție redusă de apă și bună difuzie la vapori

Produs	Tencuială de var-ciment pentru aplicare manuală la interior și exterior.	
Compoziție	Var, ciment, nisip, adaosuri.	
Proprietati	Tencuială cu absorbție redusă de apă și bună difuzie la vapori.	
Utilizare	Tencuială manuală grosieră prelucrată rugos sau drișcuită (grund de tencuială) pentru interior și exterior.	
Date Tehnice	Grupa mortare:	CS II
	Standard:	SR EN 998-1:2016
	Clasificare:	GP-CSII-Wc0
	Aderenta la suport:	> 0.1 N/mm ²
	Permeabilitatea la vapori:	5 / 20
	Coefficient termic :	< 0.43 W/mK (valoare tabelara pt P=50%)

	Tencuială manuală var-ciment_25 kg
Consum	16 kg/m ² /cm
Acoperire	0.5 m ² /Sac /cm grosime
Grosime minima de aplicare	20 mm /strat
Necesar apa	3.5 - 4 l/Sac 25 kg
EAN Code	5945752005574

Livrare	sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg
Depozitare	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedeșfăcut pe palet de lemn infoliat.
Calitate asigurata	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Zidăria trebuie să fie uscată, neînghețată, fără praf, fără săruri sau eflorescențe.
Tratare suport	Golurile din zidărie și rosturile se vor umple. Aplicarea șprîțului Baumit Spritz 4 este totdeauna necesară. Pe suporturi ca plăcile aglomerate din fibre de lemn, blocurile fibrolemnoase legate cu ciment și pe zidăriile cu grad ridicat de termozolare recomandăm utilizarea tencuielilor ușoare Baumit MPA 35L.

Aplicare

Tencuiala manuală var-ciment se amestecă cu apă cca. 3,5-4 litri pe sac de 25 kg, în mixer cu turație redusă, malaxoare cu cădere liberă (betonieră), timp de amestecare 4-5 min sau malaxoare cu amestecare continuă.

Se va amesteca întotdeauna integral conținutul sacului.

Înainte de tencuire trebuie aplicate la toate canturile și colțurile profile pentru muchii care nu ruginesc. Fixarea profilelor se va face cu Baumit Speed Fix (în nici un caz nu se va face cu ipsos).

În băi și în încăperile unde se vor aplica placaje ceramice se vor folosi profile de pontaj care să asigure o planeitate bună a suprafeței.

Înainte de aplicarea tencuiei, se udă șprîțul de ciment - amorso Baumit Spritz 4 (a se vedea fișa tehnică a amorsei).

Aplicarea se realizează după tehnologia clasică, aplicare cu mistria și întindere cu dreptarul.

La grosimi ale tencuiei peste 25 mm se lucrează în două straturi, în proaspăt. Dacă se usucă primul strat, se rașchetează suprafața acestuia, se umezește și se aplică stratul următor.

La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire în diagonală (curenți de aer).

Nu se va face încălzirea directă a tencuiei. Nu este recomandată în zona de soclu și în zonele expuse la apă prin stropire.

Canalele electrice și cele pentru instalații se vor închide înaintea tencuirii cu un mortar corespunzător (de exemplu, Baumit Speed Fix).

La contactul dintre materiale de naturi diferite sau plafoane de suprafață mare, se va face o tăietură cu mistria în adâncime până la suportul de tencuială (rostuirea suprafeței).

Suprafețele pe care se vor monta plăci ceramice nu se vor drișcui. Stâlpii de pontaj se realizează din același material sau cu ajutorul profilelor de ghidaj.

Indicații și Generalități

Temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C în timpul prelucrării și întăririi mortarului. Suprafețele tencuite vor fi ținute umede minim 2 zile. Timpul de uscare înaintea aplicării altor finisaje este minim 10 zile/cm grosime de tencuială.

Possibilități de finisare la exterior:

Pe tencuială nedrișcuită (doar trasă la dreptar)

Tencuiala decorativă minerală (Praf de piatră)

Cu strat intermediar tinci (Tencuiala fină albă-Tinci de exterior)

Tencuiei decorative de fațadă Baumit

Vopsele de fațadă Baumit

Possibilități de finisare la interior:

Tencuială manuală var-ciment cu strat intermediar tinci:

Gama de vopsele Baumit Divina

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.