

Mortar pentru zidarie



- Pentru toate tipurile de zidării
- Elasticitate ridicată
- Durabilitate și siguranță

Produs	Mortar uscat, predozat, pentru zidării.	
Compoziție	Ciment, var, nisip pentru mortare, adaosuri.	
Proprietati	Mortar marca M 5 conf. SR EN 998-2.	
Utilizare	Pentru toate tipurile uzuale de zidării, în special pentru cele cu rezistență la solicitări statice ridicate, pentru zidării portante, de umplutură sau pereți despărțitori.	
Date Tehnice	Standard:	SR EN 998-2
	Clasificare:	G-M5
	Rezistența la compresiune:	> 5 N/mm ²
	Coeficient termic :	< 1 W/mK
	Permeabilitatea la apă.:	15/35
		Mortar pentru zidarie_25 kg
	Randament	15 l mortar proaspăt la un sac de 25 kg
	Necesar apă	3.5 - 4 l/Sac
Livrare	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci=1350 kg	
Depozitare	12 luni, la loc uscat, pe paleți din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut.	
Calitate asigurată	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu	
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .	
Suport	Mortarul pentru zidărie, se poate prepara cu betoniera sau cu malaxorul cu amestecare continuă. La malaxarea cu betoniera, se adaugă întâi apa de amestec, 3.5-4 litri de apă la un sac de 25kg și se amestecă timp de 3-5 min. La malaxarea cu malaxorul cu amestecare continuă (timp de mestecare 3 minute), dozajul de apă se face automat. Totdeauna se amestecă tot conținutul sacului de mortar.	
Tratare suport	Dacă este necesar, în funcție de starea vremii udați cărămizile în consecință.	
Aplicare	Materialul gata preparat se întinde pe blocul de cărămidă cu ajutorul unui cancioc, după care se întinde cu mistria până la obținerea unui strat uniform. Peste stratul aplicat se așează blocul de cărămidă și se fixează prin lovire ușoară cu un ciocan de cauciuc. Realizarea zidăriei se va face în conformitate cu normele tehnice în vigoare, Cod de proiectare pentru structuri de zidărie CR 6 și NE 036-2014 Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie.	

**Indicatii si
Generalitati**

Temperatura aerului și a cărămizilor nu trebuie să scadă sub 5°C în timpul prelucrării și întăririi mortarului.
Se va folosi numai apă curată. În funcție de condițiile atmosferice, în sezonul cald, se va face o preumezire a blocurilor de zidărie.
A nu se amesteca cu alte produse (ex. aditivi antiîngheț).
Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore, în funcție de condițiile atmosferice.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.