

Plasă din fibră de sticlă 160 gr

Denumire produs:	Plasă din fibră de sticlă 160 gr	
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borșului Nr. 45-Oradea	
Dimensiuni, ambalaj:	1m*50m - 50m ² /sul	
Destinație și domeniu de utilizare :	Se poate utiliza ca plasă de întărire a tencuielilor tradiționale din ciment sau var. Mărește rezistența tencuielii și reduce pericolul apariției fisurilor. Se poate monta și în gletul de reparație a tencuielilor fisurate. Se poate folosi de asemenea și în componența termosistemelor de fațade.	
Material:	Sticlă tip "C", rezistentă la mediul alcalin, acoperit cu substanță care împiedică destrămarea firelor	

Proprietăți	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Dimensiune sul	valoare declarată de producător	1m x 50m (±1%)
Dimensiune ochiuri	SR EN ISO 7823-1:2003	5 x 5mm
Greutatea pe unitatea de suprafață	SR 137-95	160g/m ² ± (20%)
Forță la rupere - longit., transv. (urzeală/bătătură)	SR EN 13496:2003	≥1330 N/5cm, ≥1750 N/5cm
Alongire la rupere –val. min. longit/transv (urzeală/bătătură)	SR EN 13496:2003	2,4% / 2,2%

Reguli de punere în operă:

În componența termosistemelor: Se prepară mortarul adeziv conform indicațiilor de pe ambalaj. Adezivul de aplică uniform cu mistria peste plăcile de polistiren (min. 3 mm - necesar pentru înglobarea completă a plasei) și se piaptână ușor cu gletiera cu dinți. În acest pat de mortar, în toate zonele de colț ale golurilor de uși și ferestre se apasă bucăți de plasă din fibre de sticlă (30x50 cm), dispuse în diagonală. În continuare, pe mortarul proaspăt, se aplică plasa din fibre de sticlă, prin derulare, începând cu partea de sus, sub forma de fâșii, pe întreaga suprafață și se netezește cu șpaclu. Plasa se netezește prin presare cu partea dreaptă a gletierei în așa fel încât plasa să fie complet înglobată în adeziv. Zonele de suprapunere ale plaselor sunt de minim 10 cm. **În componența tencuielilor simple:** plasele de fibre de sticlă se înglobează în mortarul de tencuială cu care se acoperă complet.

Reguli de depozitare și magazinare:

Surile se vor depozita la loc uscat, ferit de radiații UV, recomandabil în ambalajul original de fabrică, în cartoane în poziție verticală, pe paleți de lemn. Temperatură de depozitare: între (-)10°C și (+)30°.

Garanție:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă stipulate de distribuitor și cu prezentarea facturii.

Prescripții referitoare, specificații:

SR EN 13496:2013; SR 137-95.

Riscuri posibile, prescripții de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă tehnică de securitate.

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.