

Fișa tehnică



HORNBACH Parkettlack Lac Pentru Parchet

- ✓ foarte rezistent la abraziune
- ✓ extrem hidrofoab și rezistent la murdărie
- ✓ luciu stabil

Proprietăți

Lac pentru interior, transparent, rezistent la zgârieturi, lovituri și la uzură, din 1 componentă. Întărit cu poliuretan, foarte rezistent. Stabilitate crescută a luciului, aproape inodor, ușor de întreținut, extrem hidrofoab și rezistent la murdărie. Rezistent la blocare, nu lipește după uscare completă.

- strat de etanșare a lemnului, incolor și care poate fi expus solicitărilor
- poate fi diluat cu apă
- interior

Destinație

Etanșarea parchetului, podelelor și scărilor din lemn, ușilor și mobilei din lemn, plăcilor OSB de asemenea și pentru placaje de perete și de podea din plută.

Ton de culoare

Incolor

Indice de strălucire

Luciu mătăsos

Conținut

Dispersie de poliuretan, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, Pyrithione zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă. Aplicați nediluat. Gata preparat.

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 9 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 6 ore. Uscare completă și utilizabil după cca. 24 ore. Complet utilizabil după cca. 1 săptămână. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule

Pensulă acril, rolă de etanșare.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Baza trebuie să fie curată, uscată, neuleioasă, fără grăsime și portantă. Umiditatea lemnului nu trebuie să fie mai mare de 15 %. Îndepărtați straturile vechi care se exfoliază, straturile din ceară și cele de protecție (cu un baiț sau prin șlefuire). Vechile straturi care nu se exfoliază vor fi șlefuite. Lemnul nou va fi șlefuit pentru a fi neted, iar lemnul pentru podea va fi pregătit prin șlefuire. Ștergeți apoi praful.

Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați 2 - 3 straturi de lac pentru parchet.

Plăci OSB: Vor fi șlefuite până sunt netede, vor fi șterse de praf, apoi se vor aplica 2 straturi subțiri de lac pentru parchet. Pentru o aderență optimă a lacului, după uscarea completă a primului strat, se va face o șlefuire intermediară cu hârtie fină de șlefuire (de 240), apoi se va șterge bine praful. Marginile placajului și plăcilor de tâmplărie vor fi lăcuite în mai multe rânduri, pentru ca să nu poată pătrunde umiditatea. A se folosi doar substanțe de curățat neutre.

Mențiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer și bază)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Conținutul de COV este de max. 70 g/l. Valoarea limită UE este de max. 140 g/l (categoria A/i începând cu 2010).

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Aruncați conținutul/containerul la deșeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.