

Sika® Ceram LatexGrout

Latex sintetic pentru chit de rosturi pe baza de ciment

Descrierea produsului

Sika® Ceram LatexGrout este o emulsie pe baza de apa din rasini sintetice si aditivi specifici, care se foloseste in loc de apa la amestecarea produselor din gama Sika® Ceram (Sika® Ceram SmallGrout, Sika® Ceram MediumGrout, Sika® Ceram LargeGrout, Sika® Ceram CleanGrout), pentru rosturi solicitante de etanseitate perfecta, rezistenta mare si porozitate si absorbtie reduse.

Utilizari

- Pardoseli din ceramica supuse traficului pietonal intens
- Placi din ceramica fixate pe lemn
- Placi din ceramica fixate la exterior si in piscine
- Pardoseli supuse spalarii frecvente si intense, precum bai, dusuri in sali de sport, camine de elevi etc

Caracteristici / Avantaje

- Creste aderenta pe placa ceramica
- Creste duritatea pardoselii
- Creste flexibilitatea
- Creste rezistenta mecanica
- Reduce absorbtia

Conditii de depozitare / Valabilitate

12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original, depozitat la loc uscat, protejat de inghet si de temperaturi inalte.

Date tehnice

Forma	Lichid alb, emulsie
Ambalaj	Sticle de 1 kg (0,926 L) – bidoane de 5 kg (4,63 L)
Densitate	1,082 kg/L aprox.
pH	8
Flamabilitate	Nu prezinta

Consum	Produs de amestec	Raport de amestec	Cantitate de Sika® Ceram LatexGrout
	Sika® Ceram CleanGrout:	28 % ± 1	1,4 kg la un sac de 5 kg
	Sika® Ceram SmallGrout:	35 % ± 1	1,75 kg la un sac de 5 kg
	Sika® Ceram MediumGrout:	25 % ± 1	6,25 kg la un sac de 25 kg
	Sika® Ceram MediumGrout:	25 % ± 1	1,25 kg la un sac de 5 kg
	Sika® Ceram LargeGrout:	22 % ± 1	5,5 kg la un sac de 25 kg



Aplicare / Conditii**Metoda de utilizare****Procedura de amestec**

Sika® Ceram LatexGrout se foloseste in loc de apa pentru a amesteca mortarul cimentos. Cantitatea de latex care se adauga mortarului variaza in functie de finetea pulberii. Intotdeauna se va face referire la tabelul de mai sus. Amestecul obtinut trebuie sa fie cremos si usor de aplicat cu o gletiera de cauciuc.

Odata ce mortarul a fost aplicat, nici o urma din acesta sau din latex trebuie lasata pe placa, deoarece este foarte greu de curatat sau indepartat in stare uscata. Sika® Ceram LatexGrout folosit in loc de apa nu influenteaza culoarea in nici un fel.

Nu se recomanda umplerea rosturilor dintre placi cu Sika® Ceram LatexGrout, odata ce acestea au fost umplute cu apa, deoarece porozitatile diferite ale celor doua mortare intarite ar diferentia amestecurile.

Avertizari

Nu folositi pe materiale cu suprafete absorbante precum Cotto Toscano sau similar. In acest caz, amestecati doar cu apa.

Nu folositi pe grinzi cu expunere directa la soare.

A nu se utiliza pentru umplerea rosturilor sau gaurilor supuse unor miscari puternice. In acest caz, se vor utiliza produsele din gama Sikaflex sau Sikasil A.

Informatii referitoare la siguranta si sanatate

Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de siguranta a produsului.

Ecologie

Resturile de material si ambalajele goale se vor recicla in conformitate cu normele locale in vigoare. Pentru mai multe informatii consultati ultima versiune a fisei de securitate a produsului.

Prevederi legale

Informatiile si, in mod particular recomandările referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Utilizatorul produsului trebuie sa verifice conformitatea acestuia in vederea aplicarii, pentru atingerea scopului propus. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



Sika Romania SRL
Sediu central:
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

