

**FISA TEHNICA DE CONFORMITATE**

PRODUS:

**GENERAL TOPIZOL****FTC 601**

EDITIA:

RO-00-08/11

**1. DESCRIEREA PRODUSULUI**

**General Topizol** este un amestec omogen de bitum si material de umplere.

**2. DOMENII DE UTILIZARE**

**General Topizol** este utilizat ca masa bituminoasa pentru realizarea de hidroizolatii la cald.

**3. COMPOZITIA CHIMICA**

| Caracteristici tehnice                        | U.M.       | Valori Nominale |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|
| Culoare                                       | -          | negru           |
| Continut de bitum                             | %          | min.50          |
| Continut de filler                            | %          | max.50          |
| Punct de inmuiere (inel si bila)              | °C         | min.75          |
| Precipitarea la cald la 180°C                 | %          | max. 5          |
| Rezistenta de curgere la temperaturi ridicate | °C         | 70              |
| Flexibilitatea la rece                        | °C         | 0               |
| Impermeabilitatea la apa                      | 0,2 bar/8h | impermeabil     |

**4. INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE****Pregatirea suprafetelor, preparare si aplicare**

Este important ca suprafetele de beton pe care urmeaza a fi aplicat acest amestec sa fie cat mai uscate posibil, fara uleiuri si praf.

**General Topizol** se topeste si se aplica fierbinte pe stratul suport.

Topirea de material tocat trebuie sa se faca treptat, amestecand continuu, iar temperatura nu trebuie sa depaseasca 180 °C.

Aplicarea se poate face cu peria, pensula sau trafaletul.

**Consum**

Consumul aproximativ este de 2-3 kg/mp.

**5. AMBALARE si DEPOZITARE**

Cutii metalice de 25 kg.

Se depoziteaza in zone acoperite, in pozitie verticala, ferit de soare si caldura.

